

ACRYLOLITE

Peinture D2 à base de résine Hydro PLIOLITE® en phase aqueuse.

- Grande microporosité
- Bonne adhérence
- Très mate
- Biostatique



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture d'aspect mat en phase aqueuse pour protection de surface du béton ou de la maçonnerie à base de résine Hydro PLIOLITE® (marque déposée par OMNOVA Solutions) pour une utilisation durable en peinture microporeuse de façade "PMF".

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et teintes pastel du JEF COLOR SYSTEME

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. Pour les teintes dont le Y < 35, la technologie Color RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
 - Béton et maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liant hydraulique.
 - Panneaux de fibres ou particules à haut ciment.
 - Briques et pierres de parement.
 - Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
 - Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas changer de numéro de lot sur les éléments de façade de même exposition.
- Ne pas appliquer sur subjectile à fort relief.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.

- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buse ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 "mesh" maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche d'impression : 5 à 10 %
 - En intermédiaire et finition : 0 à 5 %
- Pistolet : 0 à 5 %

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 10 m²/litre et par couche.
Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C ; HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 8 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	ANCIENS FONDS ORGANIQUES DE PEINTURE EN FEUIL MINCE (ÉPAISSEUR < 200 MICRONS) EN BON ÉTAT DE CONSERVATION	FONDS BRUTS
FIXATEUR	IMPERPRIM S80 ou E	-	-
IMPRESSION ¹	AQUAFast FIXATEUR O ou AQUAFast FIXATEUR S ou ACRYLOLITE diluée		ACRYLOLITE diluée
FINITION	1 ou 2 couches d'ACRYLOLITE		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

¹ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



ACRYLOLITE

Peinture D2 à base de résine Hydro PLIOLITE® en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous ▼).
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Insensibilité à l'eau,
 - Imperméabilité à l'eau,
 - Grande dureté du feuil,
 - Stabilité du brillant.

IDENTIFICATION

Classement normalisé :
G₂ E₃ S₂ V₂ W₁ A₀ C₀ (classement français D2).
Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I-7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très Mat.
- BS à 85° < 2.

MASSE VOLUMIQUE

1,50 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 65,6 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 48,3 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002). Se reporter à la DoP pour plus de précisions (Cf. QR CODE ci-dessous ▼).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l. Ce produit contient max 39 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. DoP (QR CODE ci-dessous. ▼)

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II

* Hydro PLIOLITE® est une marque déposée par OMNOVA Solutions.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures



DoP n° J16036_1 ACRYLOLITE

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

15

EN 1504-2

Systèmes de protection de surface - Revêtement

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr