

PRELUDE ISOLE

Impression cationique isolante et adhérente en phase aqueuse.



- Isolation des taches
- Excellente adhérence
- Belle blancheur
- Polyvalence des supports
- Compatible avec tous types de finitions



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture pour couche d'impression à base d'ester d'époxy en dispersion aqueuse, pour réguler l'absorption des subjectiles et isoler les taches grâce à sa technologie cationique. PRELUDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : Café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

TEINTES

Livré en blanc (ne pas teinter).

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'intérieur ou à l'extérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs. Boiseries et maçonneries intérieures et extérieures.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Plaques de plâtre à épiderme cartonné,
- Carreaux de plâtre,
- Béton poreux ou maçonnerie d'éléments enduite ou brute,
- Béton cellulaire,
- Enduits de peinture,
- Bois et dérivés,
- Anciennes peintures adhésives.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques, glacés ou à porosité fermée. Certaines taches comme le bistre peuvent nécessiter un pochonnage préalable avant de redoubler en une passe générale. Effectuer le frotti avec

le même outil que celui utilisé pour la couche générale.

Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable.

(En cas d'inadéquation de PRELUDE ISOLE, préférer une impression solvantée comme FEU VERT 2000, ALKYNNOX PRIMER, JEF-COPRIM EXPRESS ou ADHERISOLE suivant subjectile.)

Chais ou caves à vin : ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas mettre à la teinte : PRELUDE ISOLE refuse les pigments de toute nature.

**Ne pas diluer.
Utiliser un matériel propre ou neuf.**

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1

MODE D'APPLICATION

Appliquer une couche de PRELUDE ISOLE non diluée (après pochonnage éventuel sur taches difficiles à bloquer).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide tissé 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø 13 à 17 millimètres de pouce et filtres de 180 à 100 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi. Toute dilution est susceptible d'altérer les capacités d'isolation de PRELUDE ISOLE

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

11 à 13 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 min.
- Sec apparent complet / recouvrable : 4 h (attendre 24 heures pour une isolation optimum des taches).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

PRELUDE ISOLE

Impression cationique isolante et adhérente en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Isolante.
 - Durcissante et pénétrante.
 - Neutralisante.
 - Non altération de la composition et des qualités organoleptiques des aliments à proximité.
 - Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment.
 - Anti flash-rust.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 10g.

PRÉSENTATION EN POT

Fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Poché fin.
- Velouté.

MASSE VOLUMIQUE

1,45 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 59,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 41,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessibles sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES


Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB (en préparation).

INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

PRELUDE ISOLE bénéficie du label Zone verte Excell Bronze qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où PRELUDE ISOLE peut être appliqué (notamment

chais ou caves, cuveries...). PRELUDE ISOLE n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR

 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV

(directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l. Ce produit contient max 29 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

cf. QR CODE ci-dessous.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



PRELUDE ISOLE pour PSI/PPB/PMF

JEFCO

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

EN 13300

Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr.



JEFCO

Peintures