

Revêtement semi-épais souple destiné à l'entretien des RSI

- Monoproduit, D3 ou 11
- Bonne résistance à l'encrassement
- Très mat
- Protection contre les micro-organismes

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse pour la protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, à base de résines acryliques, pour une utilisation en revêtement souple d'imperméabilité de façades "RSI", d'aspect mat. Utilisable également en revêtement semi-épais "RSE".

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façades.
Entretien d'anciens "RSI".

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décofrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Briques et pierres de parement.
- Béton et maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciennes peintures et anciens revêtements compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade. Tout élément de façade commencé doit être traité jusqu'à l'arête ou au joint de calepinage suivant. Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition. Les RSE et RSI ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées d'humidité, et jamais à moins de 25 cm du sol. Ne pas appliquer mouillé sur mouillé. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 %, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds présentant une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés. Se référer au Cahier des Charges d'emploi du produit pour les systèmes d'imperméabilité AQUA-FAST. Peut être sujet aux attaques de gastéropodes dans certaines régions. En cas d'aléa prévisible, préférer le produit AQUAXANE SG, non appétant pour les gastéropodes.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer. (La conservation des revêtements bien adhérents en cas d'une application comme RSI n'est possible que si une étude préalable conclut favorablement à leur maintien).
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique (sauf sur plâtre).
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). → Ragrégation et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : Traitement avec le produit de nettoyage EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 18 à 20 mm.
- Rouleau méché de 20 à 25 mm sur subjectiles structurés.
- Pistolet sans air : buse ø 19 à 23 millimètres de pouce et filtre de 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
- En couche d'impression : 5 à 10 % suivant relief du support.
- En couche de finition : Ne pas diluer.
- Pistolet : 15 %.

CONSOMMATION

Se reporter au tableau Mode d'application ci-après. ▼

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 3 semaines environ.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



ACRYLOFLEX

Revêtement semi-épais souple destiné à l'entretien des RSI

MODE D'APPLICATION	D3 / E ₄ V ₂ W ₃ A ₁ (NF DTU 59.1)				I1 / E ₄ V ₂ W ₃ A ₂ (NF DTU 42.1)
SUR FONDS FARINANTS ET/OU PORÉUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR ANCIENS FONDS DE PEINTURE EN BON ÉTAT DE CONSERVATION	SUR ANCIENS REVÊTEMENTS MINERAUX COHESIFS	MONOPRODUIT, ENTRETIEN OU RÉNOVATION DES FAÇADES MICROFISSURÉES	
IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-		IMPERPRIM S80 ou AQUAFAST FIXATEUR S	-	
AQUAFAST FIXATEUR S, AQUAFAST FIXATEUR O / O Granité ou ACRYLOFLEX dilué (200 g/m ²)				ACRYLOFLEX ⁽¹⁾ dilué 250 g/m ² (0,200 L/m ²)	
1 couche d' ACRYLOFLEX 400 g/m ² (0,320 L/m ²)					

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ L'usage d'ACRYLOFLEX dilué en impression est à réserver sur anciens fonds de peinture cohésifs, conservés après étude préalable favorable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances "DoP" du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-après ►) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence à FD T30-805 :
 - Protection du film contre les micro-organismes : contient un agent de préservation du feutre.
 - Masquage du faïencage avec complément d'imperméabilisation aux eaux de pluie des bétons, enduits hydrauliques, ou organiques.
 - Protège le substrat des pollutions atmosphériques.
 - Résistance aux intempéries.
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Entretien ou rénovation des anciens RSI compatibles.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I-7b₂.

Classement normalisé :

G₃E₄S₂V₂W₃A₁C₀
(classement français D3).

G₃E₄S₂V₂W₃A₂C₀
(classement français I1).

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de brillant : 85° = 1.

Poché. MASSE VOLUMIQUE

1,26 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 63,9 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 54,5 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-après ►

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Sur support classé A2-s1,d0, le produit a une Euroclasse B-s1, d0.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. DoP (QR CODE ci-après ►



DoP n° J13071_1_5
Système AQUAFAST (kit)

ALLIOS
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

07

EN 1504-2
Système de protection de surface pour béton - Revêtement

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessiter de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

