

ADHERISOLE SPRAY



Primaire isolant et adhérent en phase solvant

- Isolation des taches
- Séchage rapide
- Multisupports
- Valve orientable à 360°

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Primaire polyvalent à base de résines synthétiques en solution pour adhérer et isoler les taches de tous subjectiles. La valve orientable à 360° permet une application dans toutes les directions.

CONDITIONNEMENT

Bombe de 400 ml.

TEINTES

Livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Murs et plafonds.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV

Ce produit contient moins de 610 g/l (hors gaz propulseur) de COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Acier galvanisé, aluminium, cuivre, dérochés ou dépolis.
- Plastiques rigides (PVC, polyester, stratifiés...).
- Plastiques alvéolaires tel que polystyrène (faire un essai de compatibilité).
- Subjectiles bois et dérivés.

- Verre.
- Goudron, asphalte, bitume.
- Pierre (grès, marbre...).
- Enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles à l'exclusion des polyuréthanes et des époxyds en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Secouer énergiquement l'aérosol pendant 2 minutes avant usage. Tenir la buse à une distance de 15 à 20 cm du subjectile à isoler. Après application, retourner la bombe aérosol et pulvériser pendant 2 à 3 secondes pour nettoyer la buse. Si besoin, pour les taches difficiles, pulvériser une deuxième couche après 10 minutes de séchage minimum.

Ventiler les locaux pendant et après l'application. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. **En extérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80 % par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds présentant une température supérieure à 35 °C, sur supports mouillés. Ces conditions atmosphériques doivent être respectées pendant le séchage diurne et nocturne. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse. La température des supports métalliques devra être au moins supérieure de 3 °C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

2,5 à 5,0 m²/litre (soit 1 à 2 m² par cannette).

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 10 - 20 min.
- Recouvrable par lui-même : après 10 minutes à 20 °C.
- Recouvrable par un autre produit : 3 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

ADHERISOLE SPRAY

Primaire isolant et adhérent en phase solvant

MODE D'APPLICATION	ENDUITS DE PEINTURE ANCIENNES PEINTURES	ACIER GALVANISÉ, MÉTALLISÉ, ÉLECTROZINGUÉ, ALUMINIUM	CUIVRE, LAITON, ALPAX, MAILLECHORT, PVC...
PREPARATIONS	Dépolissage des surfaces satinées ou brillantes.	Dégraissage et rinçage à l'eau claire.	
		Dérochage avec un produit approprié et rinçage à l'eau claire renouvelée.	Dépolissage à l'abrasif fin si besoin.
ISOLATION ⁽¹⁾	1 ou 2 pulvérisations à 10 minutes d'intervalle sur la tâche à isoler.		
FINITION	Tout produit de la gamme JEFECO.		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ ADHERISOLE SPRAY n'étant utilisé que localement, il peut venir en complément d'une impression adaptée au support, qui peut être appliquée avant ou après lui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :
 - Isolante.
 - Adhérente.
 - Tolérante.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-10a.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
- Lisse.

MASSE VOLUMIQUE

Non concerné.

EXTRAIT SEC

- En poids : $24,7 \pm 2,0$ % hors gaz propulseur.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable. Tenir à l'écart de toute source de chaleur au stockage comme à l'utilisation.

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, stocké verticalement à l'abri du gel, de la chaleur, des chocs et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

Sur support bois : ADHERISOLE SPRAY appliqué en deux couches sur impression ne modifie pas le classement conventionnel M3 ou M4 des bois

et panneaux dérivés du bois (conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision
2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures