

AQUAFAST BASE



Produit souple aux résines acryliques en phase aqueuse pour couche intermédiaire des RSI AQUAFAST

- Système I2 à I4
- Barrière anti-carbonatation pour béton
- Facilite le marouflage de l'armature
- Résistance uniforme à l'élongation entre -10° et +23°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse à base de copolymères acryliques pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, pour une utilisation en couche d'impression ou intermédiaire des revêtements souples d'imperméabilité "RSI" de façade AQUAFAST.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15L.

TEINTES

Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Supports en béton nécessitant la réparation d'éclats de matériaux dus à des corrosions d'armatures (système qualifié C1).
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Sur panneaux de bois (cf. DTE SILLI-GRAIN T).
- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation après étude préalable.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour l'entoilage, il est exclu de poser l'armature à sec sur le support en cherchant à faire diffuser le produit au travers de celle-ci.

Les RSI ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées d'humidité et doivent en tout état de cause être arrêtés à 25 cm du sol au moins.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80% (à 90 % dans les DOM-TOM), par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds présentant une température supérieure à 35 °C, sur supports mouillés.

Se référer au Cahier des Charges d'emploi du produit pour les systèmes d'imperméabilité AQUAFAST.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 42.1

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer. (La conservation des revêtements bien adhérents en cas d'une application comme RSI n'est possible que si une étude préalable

conclut favorablement à leur maintien).

- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement avec le produit de nettoyage EPHYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 18 à 20 mm.
- Rouleau poils méchés de 20 à 25 mm (uniquement sur surface fortement structurée).
- Lisseuse inox.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

Brosse et rouleaux :

- En couche d'impression : 10 %.
- En couche intermédiaire : 0 à 5 %.

CONSOMMATION

Consommations minimales à respecter, susceptibles d'augmenter en fonction du relief des supports.

Cf. cahier des charges AQUAFAST.)

- Impression : 200 g/m² - dilution 10% - (160 ml/m²)
 - I2 : 250 g/m² - dilution 5% - (200 ml/m²)
 - I3 : 400 g/m² - pur - (320 ml/m²)
 - I4 : 2x400 g/m² - pur - (640 ml/m²)
- + AQUAFAST ARMATURE

Consommation variable de 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Le revêtement n'acquiert ses propriétés définitives qu'après 2 à 3 semaines environ.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



AQUAFAST BASE

Produit souple aux résines acryliques en phase aqueuse pour couche intermédiaire des RSI
AQUAFAST

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS ET ANCIENS FONDS ORGANIQUES CONSERVES APRES ETUDE PREALABLE
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-
IMPRESSION	Selon contrainte liée à la nature du support : AQUAFAST FIXATEUR O, AQUAFAST FIXATEUR O GRANITE, AQUAFAST FIXATEUR S, AQUAFAST BASE dilué à 10% ⁽¹⁾ 200 g/m ²	
INTERMÉDIAIRE	Appliquer AQUAFAST BASE en une couche pour un système I2 ou I3, ou en deux couches pour un système I4, avec marouflage de l'armature dans la première couche fraîche. Croiser pour une répartition uniforme de la charge.	
	I2 : 250 g/m ² dilué à 5% (200 ml/m ²)	I3 : 400 g/m ² (320 ml/m ²) I4 : 2x400 g/m ² + AQUAFAST ARMATURE (640 ml/m ²)
FINITION	Au choix : Finitions AQUAFAST MAT, GRANITE, GRESE, TALOCHE, MARBRE, ROULE, AQUAXANE ou AQUAXANE SG.	

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Confère la classe C1 au système selon NF EN 1062-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

• Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après ►), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.

• Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :
- Protection de surface (insensibilité à l'eau).
- Imperméabilisation de la paroi verticale aux eaux de pluie.
- Freine la carbonatation des supports : Sd (CO₂) ≥ 200 m.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.

Classement normalisé : G₃ E_{4,5} S₂ V₂ W₃ A_{3,5} C₁ (classement français I2 à I4).*

* Performance C1 obtenue pour tout système incorporant au moins 200 g/m² d'AQUAFAST BASE (Sd ≤ 200 m), en impression ou en intermédiaire.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Légèrement satiné.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,26 ± 0,05 kg/dm³.

EXTRAIT SEC

- En poids : 69,4 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 61,4 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-après. ►

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la DoP du système de finition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou quickfds.com.

FICHE DE DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 5 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RENFERMENTIELS D'EMPLOI DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-après ►



DoP n° J13071_1_4
Système AQUAFAST (kit)

ALLIOS
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

07

EN 1504-2
Système de protection de surface pour béton - Revêtement

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures