

# AQUAFAST FIXATEUR O GRANITÉ



## Impression microporeuse granitée aux résines acryliques en phase aqueuse

- Régulatrice d'absorption
- Pénétrante, durcissante
- Insaponifiable
- Facilite la mise en oeuvre des RPE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse pour couche d'impression microporeuse, à base de copolymères acryliques, particulièrement adapté aux finitions épaisses structurées (RPE).

#### CONDITIONNEMENT

Fût de 15L.

#### TEINTES

Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

*Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.*

### DOMAINE D'UTLISATION

#### TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

#### DESTINATION

Ravalement de façade, ETICS. Murs et plafonds en intérieur.

#### EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

### APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

#### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décofrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Sur panneaux de bois (cf. DTE SILIGRAIN T).
- Enduits de base des ETICS JEFCO-THERM.
- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation après étude préalable.

- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

**En extérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%.

#### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragrégation et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

#### MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 17 à 21 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

#### DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau : 0 à 5 %.
- Pistolet : 10 %.

#### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

7 à 8 m<sup>2</sup>/litre et par couche.  
Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 min.
- Recouvrable : 6 h.

#### OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

#### NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00  
04 91 47 80 65  
contact@jefco.fr  
www.jefco.fr

#### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !  




# AQUAFAST FIXATEUR O GRANITÉ

## Impression microporeuse granitée aux résines acryliques en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS BRUTS OU SUR FONDS DE PEINTURE DURS, SAINS MATS OU SATINÉS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS BRILLANTS
IMPRESSION <sup>(1)</sup>	AQUAFAST FIXATEUR O	AQUAFAST FIXATEUR O GRANITÉ	PRELUDE GRIP OU PRELUDE ISOLE
INTERMÉDIAIRE FINITION	Finition lisse mince, semi-épaisse (RSE/RSI) ou épaisse (RPE)	Finition structurée (RPE) appliquée à la lisseuse	Au choix

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. <sup>(1)</sup> Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	
<b>APTITUDE À L'USAGE</b>		<b>SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE</b>	
• Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après ►), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu. • Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître : - Hydrofuge. - Durcissante. - Pénétrante (fixante). - Régulatrice d'absorption. - Microporeuse. - Insaponifiable.		Se reporter à la fiche technique et à la DoP du produit ou du système de finition.	
<b>MASSE VOLUMIQUE</b>		<b>FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ</b>	
1,57 ± 0,05 kg/dm <sup>3</sup> (en blanc).		Accessible sur le site <a href="http://www.jefco.fr">www.jefco.fr</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> .	
<b>EXTRAIT SEC</b>		<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	
• En poids : 62,7 ± 2,0 %. • En volume calculé : 41,6 ± 2,0 %.		<b>REFERENTIELS D'EMPLOI DUREÉ DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS</b>	
<b>POINT D'ÉCLAIR</b>		Cf. QR CODE ci-après ►	
Non inflammable, produit en phase aqueuse.		n°J13071_1_5 AQUAFAST (kit)	
<b>CONSERVATION</b>		CE	
12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.		0679 1404 Dop ETICS JEFCOTHERM	
<b>CONTRÔLE QUALITÉ</b>		ALLIOS 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE	
Cf. QR CODE ci-après. ►		07 EN 1504-2 Système de protection de surface pour béton Revêtement	
<b>IDENTIFICATION</b>		11 <sup>(2)</sup> 12 <sup>(3)</sup> 13 <sup>(1)</sup> n°0679-CPR-1237+0679-CPR-1239 ETA-12/0509 JEFCOTHERM S.C.E n°1404-CPR-2887 ETA-11/0433 JEFCOTHERM PSE n°1404-CPR-3018 ETA-12/0221 JEFCOTHERM PLM ETAG N°004 servant d'EAD EAD 040083-00-0404 Composants d'ETICS : Enduits	
<b>PRÉSENTATION EN POT</b>		Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site <a href="http://www.jefco.fr">www.jefco.fr</a> .	
Produit épais.			
<b>ASPECT DU FEUIL SEC</b>			
• Mat. • Légèrement granuleux. • Texture prononcée.			

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



### OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

### NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00  
04 91 47 80 65  
contact@jefco.fr  
www.jefco.fr

### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !

