

AQUAFAST FIXATEURS



Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques en solution

- Adaptée aux systèmes RSE, RPE et imperméabilité
- Pénétrante et durcissante
- Recommandée sur anciens fonds décapés
- Insaponifiable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture à base de résines acryliques en solution pour impression microporeuse et opacifiante des supports de façade avant exécution de systèmes de revêtement de protection de surface du béton ou de la maçonnerie, en film mince, semi-épais ou épais.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15L.

TEINTES

Livré en blanc.

Les fausses teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décofrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation après étude préalable.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation, prendre connaissance des recommandations visées dans la Fiche De Sécurité du produit en vue de la protection de l'utilisateur (gants, lunettes et masque).
- Protéger l'environnement immédiat des projections éventuelles de peinture.
- Ne pas appliquer au pistolet airless en présence de vent.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80% (à 90 % dans les DOM-TOM), par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1 : se référer au tableau ci-après. ▼
- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 19 à 21 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

DILUTION

Au DILUANT 113 ou au white spirit.

- Brosse et rouleau : 0 à 10 %.
- Pistolet : 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

7 à 8 m²/litre et par couche.
Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable : 24 h.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au DILUANT 113 ou au white-spirit.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



AQUAFAST FIXATEUR S

Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques en solution

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS
FIXATEUR ⁽¹⁾	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-
IMPRESSION		AQUAFAST FIXATEUR S	
INTERMÉDIAIRE FINITION		Se reporter à la fiche du produit ou système concerné	

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Facultatif. Peut être utile en renfort dans les cas extrêmes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES	
APTITUDE À L'USAGE	MASSE VOLUMIQUE	SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
• Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après ►), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.	1,46 ± 0,05 kg/dm ³ (en blanc).	Se reporter à la fiche technique et à la DoP du produit ou du système de finition.	Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com .
• Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :	EXTRAIT SEC	AUTRES INFORMATIONS	
- Hydrofuge, durcissante et pénétrante.	• En poids : 68,5 ± 2,0 %.	REFERENTIELS D'EMPLOI DUREÉ DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS	
- Très perméable à la vapeur d'eau.	• En volume calculé : 44,1 ± 2,0 %.	Cf. QR CODE ci-après ►	
- Insensibilité à l'alcalinité du support (insaponifiable).	POINT D'ÉCLAIR	ALLIOS 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE	
- Insensible à l'eau.	Non inflammable.	07 EN 1504-2 Système de protection de surface pour béton - Revêtement	
IDENTIFICATION	CONSERVATION	Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr .	
Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b ₁ .	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.		
PRÉSENTATION EN POT	CONTRÔLE QUALITÉ		
Produit semi-épais.	Cf. QR CODE ci-après. ►		
ASPECT DU FEUIL SEC			
• Mat.			

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !

