

AQUAFAST FIXATEUR S

Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques en solution.



- Pénétrante et durcissante
- Recommandée sur anciens fonds décapés
- Régulatrice d'absorption
- Ne détrempe pas les anciens fonds
- Insaponifiable

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture à base de résines acryliques en solution pour impression microporeuse et opacifiante des supports de façade avant exécution de systèmes de revêtement de protection de surface du béton ou de la maçonnerie, en film mince, semi-épais ou épais.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Des fausses teintes pastel sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable,
- Anciennes peintures ou revêtements connus en bon état de conservation après étude préalable.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation, prendre connaissance des recommandations visées dans la Fiche De Sécurité du produit en vue de la protection de l'utilisateur (gants, lunettes et masque).

- Protéger l'environnement immédiat des projections éventuelles de peinture.
- Ne pas appliquer au pistolet airless en présence de vent.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80% (à 90% dans les DOM-TOM), par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds d'une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 ou au NF DTU 42.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18mm.
- Pistolet sans air (buses Ø19 à 21 millièmes de pouce et filtres de 100 à 50 « mesh »/maille).

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au DILUANT 113 ou au White-spirit.

DILUTION : AU DILUANT 113 OU AU WHITE-SPIRIT.

- Brosse et rouleau : 0 à 10%.
- Pistolet sans air : 10%.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

7 à 8 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C ; HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS
FIXATEUR ⁽¹⁾	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-
IMPRESSION	AQUAFAST FIXATEUR S		
INTERMÉDIAIRE FINITION	Se reporter à la fiche du produit ou système concerné		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Facultatif. Peut être utile en renfort dans les cas extrêmes.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



Peintures

AQUAFAST FIXATEUR S

Impression microporeuse opacifiante aux résines acryliques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Hydrofuge, durcissante et pénétrante.
 - Très perméable à la vapeur d'eau.
 - Insensibilité à l'alcalinité du support (insaponifiable).
 - Insensible à l'eau.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₁.

PRÉSENTATION EN POT

Pâte semi-épaisse.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.

MASSE VOLUMIQUE

1,46 ± 0,05 kg/dm³.

EXTRAIT SEC

- En poids : 68,5 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,1 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la DoP du produit ou du système de finition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/h : 750 g/l. Ce produit contient moins de 749 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CE



DoP n° J13071_1_3 AQUAFAST

allios - **JEFCO**
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

07

EN 1504-2

Systèmes de protection de surface pour béton / Revêtement

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures