

ATLAS 4000



Peinture à faible tension pour murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant

- Isolation des taches
- Blancher durable
- Application "mouillé sur mouillé"
- Faible odeur



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture mate, à fonction spéciale, pour la rénovation des murs et des plafonds tachés, à base de résines acryliques en solution dans des solvants à faible odeur.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4L.

TEINTES

Livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Murs et plafonds.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g) : 350 g/l.
Ce produit contient moins de 349 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné, Enduits de peinture,
- Parement de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, enduits au mortier de liants hydrauliques,
- Métaux non ferreux dérochés, plastiques tels que PVC rigide,
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support,
- Anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le produit s'applique en monocouche sur fonds peu contrastés, essentiellement en travaux d'entretien.

Lorsque deux couches sont nécessaires :

- Soit utiliser la technique du mouillé sur mouillé en appliquant la deuxième couche généreusement.
- Soit attendre 24 heures entre les deux couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-après. ▼

MATÉRIEL

- Brosse à soies mixte.
- Rouleau polyamide tissé 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit immédiatement après usage.

DILUTION : WHITE-SPRIT

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

9 à 11 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- "Mouillé sur mouillé" : attendre la matage de la 1^{ère} couche (< 1 h).
- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

ATLAS 4000

Peinture à faible tension pour murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant

MODE D'APPLICATION	PLAQUES DE PLÂTRES, ENDUIT DE DÉGROSSISAGE ET DE LISSAGE	PLÂTRES OU FONDS TRÈS ABSORBANTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		FONDS TACHÉS OU SENSIBLES A LA DETREMPE
			MATS OU SATINÉS	BRILLANTS	
IMPRESSION ⁽¹⁾	PRELUDE FLASH ou ATLAS 4000	TOPIPRIM		PRELUDE GRIP ou PRELUDE ISOLE	
INTERMEDIAIRE/FINITION ⁽²⁾	1 à 2 couches d'ATLAS 4000 ("mouillé sur mouillé" possible ou à 24 h d'intervalle)		1 à 2 couches "mouillé sur mouillé" d'ATLAS 4000	1 à 2 couches d'ATLAS 4000 ("mouillé sur mouillé" possible ou à 24 h d'intervalle)	2 couches "mouillé sur mouillé" d'ATLAS 4000

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
- Opacité excellente (rapport de contraste : classe 2).
- Insensibilité à l'eau.
- Isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie.
- Perméabilité à la vapeur d'eau.
- Aspect mat uniforme.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₁

PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de Brillant : $85^\circ = 2$.
- Poché fin.

MASSE VOLUMIQUE

$1,56 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : $71,6 \pm 2,0 \%$.
- En volume calculé : $44,9 \pm 2,0 \%$.

POINT D'ÉCLAIR

$> 61^\circ\text{C}$. Produit non inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier. Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures