

Peinture de décoration extérieure à effet métallisé

- Effet décoratif métallique
- Non inflammable
- Applicable sur tous revêtements de peinture
- Multi-usages

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect satiné, à base de copolymères acryliques en dispersion, pour décoration des façades. Peut s'utiliser en peinture comme en lasure à béton.

CONDITIONNEMENT

Pot de 4L.

TEINTES

Selon nuancier METALIA. La teinte METALIA résulte de la combinaison d'une sous-couche teintée et d'une finition semi-transparente soigneusement choisies.

Autres teintes : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, présentant une qualité de parement très soignée, lisse ou architectonique.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire, de parement très soigné.
- Revêtements structurés de peinture (RPE ou RME).
- ETICS présentant au plus des défauts de type II (solution K1-K2).
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

L'effet rendu par METALIA est fortement influencé par le subjectile et la sous-couche : la réalisation et la validation d'une surface de référence par teinte est indispensable avant le démarrage du chantier.

L'adaptation de METALIA à un fond existant doit faire l'objet d'une étude coloristique préalable.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-après. ▼

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12-18 mm.
- Lisseuse inox.
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Produit prêt à l'emploi.
- Rouleau : Toute dilution peut nuire à l'effet recherché.
- Pistolet airless : 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

10 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 5 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

METALIA - Mise à jour : Novembre 2025

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



Peintures

METALIA

Peinture de décoration extérieure à effet métallisé

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		
		BETON TRÈS SOIGNÉ	ENDUIT LISSE	LISSES	STRUCTURES (TYPE RPE)	ETICS
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-				
IMPRESSION ⁽¹⁾ ou SOUS-COUCHE	SYLCOFOND ou autre	(Impression teintée selon aspect du support)	Impression teintée avec SYLCOFOND ou autre produit pour mise à la teinte du subjectile		PERMEO ⁽²⁾	SILIPLAST TALOCHÉ 18, 21, TSF
INTERMÉDIAIRE/ FINITION	1 à 2 couches de METALIA					1 seule couche

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Sous-couches ou impressions recommandées. D'autres produits peuvent convenir en fonction de la teinte à obtenir et de l'adéquation au subjectile (nous consulter). ⁽²⁾ Facultatif si le revêtement existant est en bon état et dans la bonne teinte par rapport à la finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance aux intempéries.
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables).

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :
Famille I-7b₁
Classement normalisé :
Peinture : G₃ E₃ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀
Lasure : G₃ E₂ S₁ V₂ W₃ A₀ C₀

PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
- Indice de Brillant : 60° = 10-15.
L'aspect et la brillance sont dépendants du subjectile, de la teinte et du mode d'application.
- Poché léger.

MASSE VOLUMIQUE

1,16 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 40,1 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 30,7 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Respecter le rendement indiqué pour l'utilisation en ETICS.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.
Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO
Peintures