

ONDUFLEX TOITURE



Peinture pour toiture aux résines acryliques en phase aqueuse

- Grande souplesse
- Grande résistance aux intempéries
- Rénovation durable
- Applicable à l'airless



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture d'aspect mat-velouté, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, pour les éléments de couverture en toiture tels que plaques ondulées de fibres ciment, tuiles de béton (ou terre cuite), shingle, bardeaux bitumineux et plaques de fibres ciment en bardage vertical ou maçonneries diverses de façades.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur et à l'intérieur.

DESTINATION

Protection et décoration des éléments de construction exposés aux intempéries (toitures en pente, bardages, bandeaux, appuis de fenêtres).

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 140 g/l.
Ce produit contient moins de 139 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Plaques ondulées / profilées en fibres-ciment.
- Petits éléments de couverture inclinés ou verticaux tels que tuiles en béton, "ardoise" en fibres-ciment, tuiles en terre cuite, shingle ; bardeaux bitumineux, plaques ondulées asphaltées.
- Plaques de couverture métalliques (type Bacacier) brutes ou prélaquées.
- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques.
- Parements de pierres ou de briques.
- Métaux non ferreux dérochés (alu, tôle galvanisée, zinc), cuivre, préalablement apprêtés.
- Ouvrages annexes en PVC rigide.
- Anciennes peintures compatibles en

bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition. Ne pas recouvrir certains matériaux neufs avant un an, tels que les plaques en fibres-ciment ondulées ETERNIT (cf. fiches techniques des matériaux de construction). A défaut d'avoir préalablement vérifié la nature de la finition d'un élément prélaqué, il convient de vérifier l'adhérence au moyen d'un essai par quadrillage ou par traction. Cet essai, pour être significatif, doit idéalement être réalisé après complet séchage d'ONDUFLEX TOITURE (quinze jours minimum). La température du support métallique devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation lors de l'application. Ne pas appliquer sur support gelé ou condensant, par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C,

ni par humidité relative supérieure à 80% par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds à une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés. **En intérieur** : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 :

se référer au tableau ci-après. ▼

En extérieur : Nettoyage à l'eau, sous pression adaptée, en veillant à recueillir, le cas échéant, les résidus solides entraînés par l'écoulement de l'eau dans un conteneur filtrant pour leur transfert en déchetterie (DIB). S'il s'agit de supports en amiante-ciment (non friables), ces déchets seront néanmoins traités par précaution comme pouvant contenir de l'amiante (DIS). L'entreprise devra se conformer aux exigences du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante. **Plaques de cou-**

verture prélaquées : Essai préalable d'adhérence du revêtement en place (quadrillage). **Prélaqué usé adhérent sans corrosion apparente** : Lavage HP (eau chaude) avec solution détergente et rinçage à l'eau, dépolissage des revêtements brillants par ponçage ou balayage abrasif. **Revêtement usé adhérent avec zones dégradées (écaillage, corrosion)** : Lavage HP avec solution détergente et rinçage à l'eau. Élimination des zones dégradées par grattage/brossage soigné, meulage ou mieux par balayage léger au jet d'abrasifs (SA2 1/2), dépoussiérage. Retouche des parties mises à nu avec les primaires ALKYNOS PRIMER (supports ferreux) ou FEU VERT 2000 (non ferreux). **Acier galvanisé ou aluminium neufs** : dérochage, lessivage et rinçage à l'eau claire + une couche d'ADHERISOLE. **Acier galvanisé ancien (oxyde de zinc blanc)** : dégraisage, dérochage, suivis de rinçages soignés à l'eau claire et d'une couche primaire d'ONDUFLEX TOITURE diluée. Lichens et moisissures : traitement avec le produit de nettoyage EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



Peintures

ONDUFLEX TOITURE

Peinture pour toiture aux résines acryliques en phase aqueuse

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 18 mm.
- Rouleau spécial plaques ondulées.
- Pistolet sans air : buses Ø 19 à 21 millièmes de pouce et filtre de 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleaux :
 - En couche d'impression : jusqu'à 40 %.
 - En couche intermédiaire : 5 à 10 %.
 - En couche de finition : 0 à 5 %.
- Pistolet sans air : 5 à 10 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

9 à 10 m²/litre (150g/m²) par couche au rouleau.
4 à 5 m²/litre (300 à 400 g/m²) en deux couches croisées mouillé sur mouillé au pistolet airless.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 12 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES		SUR FONDS DE PEINTURE EN BON ETAT DE CONSERVATION	SUBJECTILES METALLIQUES DE COUVERTURE APRES ELIMINATION DES TRACES DE CORROSION	
	AMIANTES	AUTRES		FERREUX	NON FERREUX
IMPRESSION ⁽¹⁾	IMPERPRIM E	IMPERPRIM E ou S 80 dilué ou ONDUFLEX TOITURE dilué	ONDUFLEX TOITURE	Retouches localisées au droit des points de fixation avec ALKYNOS PRIMER	Primaire d'accrochage FEU VERT 2000 ou ADHERISOLE ou PRELUDE GRIP
INTERMÉDIAIRE / FINITION ⁽¹⁾	2 couches d'ONDUFLEX TOITURE ⁽²⁾		1 à 2 couches d'ONDUFLEX TOITURE ⁽²⁾	2 couches d'ONDUFLEX TOITURE	

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter). ⁽²⁾ Ou une double couche croisée au pistolet airless.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :
 - Blocage des fibres d'amiante (rapport Veritas n° 0807224-1).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Protection du film contre les micro-organismes : contient un agent de préservation du feuil.
 - Apporte une couleur uniforme au support.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₂.
Classement normalisé : G₂ E₃ S₁ V₂ W₂ A₀ C₀ (classement D2).

PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat velouté.
- Indice de brillant : 60° = 11.
- Poché fin.

MASSE VOLUMIQUE

1,31 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 58,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 45,3 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Entretien courant : Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge en intérieur et nettoyage à l'eau sous pression avec traitement EFYMURS (cf. fiche technique) en extérieur.
Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot

hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.
Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.
Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

