

PRELUDE ISOLE



Primaire cationique isolante et adhérente en phase aqueuse

- Isolante des taches
- Bonne opacité
- Excellente adhérence
- Polyvalence des supports



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture pour couche d'impression à base d'ester d'époxy en dispersion aqueuse, pour réguler l'absorption des subjectiles et isoler les taches grâce à sa technologie cationique. PRELUDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : Café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.

CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L, pot de 3 L, boîte de 1 L.

TEINTES

Livré en blanc.

Ne pas teinter : PRELUDE ISOLE est incompatible avec les colorants de toute nature.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Maçonneries et boiseries.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g) : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 29 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



LABELS



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Revêtements bitumineux.
- Revêtement en EPDM.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectiles bois et dérivés.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques, glacés ou à porosité fermée. Certaines taches comme le bistre peuvent nécessiter un pochoffage préalable avant de redoubler en une passe générale. Effectuer le frotti avec le même outil que celui utilisé pour la couche générale. Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable. (En cas d'inadéquation de PRELUDE ISOLE, préférer une impression solvantée comme FEU VERT 2000, ALKYNOL PRIMER, JEF-COPRIM EXPRESS ou ADHERISOLE suivant subjectile.) Chais ou caves à vin : ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70%. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. **En extérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant

plus de 18 % d'humidité en masse.
Utiliser un matériel sec, propre ou neuf. Il doit obligatoirement être recouvert.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 :

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide tissé 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø 13 à 17 millièmes de pouce et filtre de 180 à 100 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

Prêt à l'emploi. Toute dilution est susceptible d'altérer les capacités d'isolation de PRELUDE ISOLE.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

11 à 13 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 min.
- Recouvrable : 4 h. (attendre 24 h pour une isolation optimum des taches).

MODE D'APPLICATION

Appliquer une couche de PRELUDE ISOLE non diluée (après pochoffage éventuel sur taches difficiles à bloquer).



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



Peintures

PRELUDE ISOLE

Primaire cationique isolante et adhérente en phase aqueuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Isolante.
 - Durcissante et pénétrante.
 - Neutralisante.
 - Non altération de la composition et des qualités organoleptiques des aliments à proximité.
 - Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-10g.

PRÉSENTATION EN POT

Produit fluide.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Velouté.
- Aspect fin.

MASSE VOLUMIQUE

1,45 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 59,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 41,0 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

PRELUDE ISOLE bénéficie du label Excell + atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où PRELUDE ISOLE peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). PRELUDE ISOLE n'est pas destiné au contact direct avec les aliments. PRELUDE ISOLE n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Entretien courant : lavage et rinçage à l'aide d'une éponge.

Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier. Eliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



Peintures