

# PROTIGRE MAT SILAN



Peinture garnissante aux résines acryliques et siloxane.

- Mat profond
- Belle blancheur
- Faible odeur
- Grand confort d'application



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### DÉFINITION

Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de copolymères acryliques et siloxane en dispersion pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures.

### CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

### TEINTES

Livré en blanc et Tons Clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes pastels sont réalisables à la machine à teinter.

## DOMAINE D'UTILISATION

### TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

### DESTINATION

Murs et plafonds.

### EMPLACEMENT

À l'intérieur.

## APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C ni par humidité relative supérieure à 70 %.

### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

### MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau microfibres HD 12 mm « LE BLEU »
- Pistolet sans air : buses ø 15 à 19 millimètres de pouce et filtre de 50 mailles.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

### DILUTION

- A l'eau
- Brosse et rouleau :  
En couche d'impression : 5 à 10 %.  
En couche intermédiaire ou de finition : 0 à 5 %.
- Pistolet : 5 à 10 %.

### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 10 m<sup>2</sup>/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20% en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 4 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
			D'ASPECT MATS OU SATINÉ <sup>(3)</sup>	D'ASPECT BRILLANT <sup>(3)</sup>
IMPRESSION <sup>(1)</sup>	PRELUDE FLASH ou JEF COPRIM EXPRESS	PRELUDE FLASH ou PROTIGRE MAT SILAN dilué		PRELUDE ISOLE ou PRELUDE GRIP
INTERMÉDIAIRE/FINITION <sup>(2)</sup>	1 ou 2 couches de PROTIGRE MAT SILAN			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. <sup>(1)</sup> Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

<sup>(2)</sup> Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt). <sup>(3)</sup> Après matage de la surface.

## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ contact@jefco.fr  
🌐 www.jefco.fr

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEF CO

Peintures

# PROTIGRE MAT SILAN

Peinture garnissante aux résines acryliques et siloxane.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :
  - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
  - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
  - Apporte une texture et une couleur uniforme au support.

### IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b<sub>2</sub>.

### PRÉSENTATION EN POT

Onctueux.

### ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.
- Indice de brillance à 85° < 2.
- Poché.

## INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou [quickfds.com](http://quickfds.com).

### FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

En préparation.

### MASSE VOLUMIQUE

1,62 ± 0,05 kg/dm<sup>3</sup>.

### EXTRAIT SEC

- En poids : 65,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 45,8 ± 2,0 %.

### POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### CONTRÔLE QUALITÉ

ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

## AUTRES INFORMATIONS

### RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

### ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT

- Entretien courant : Lessivage et rinçage à l'aide d'une éponge.
- Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

### RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

### TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier. Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

### RÉSISTANCE AU FLASH-RUST

Ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui inhibe l'apparition immédiate de la rouille lorsqu'il est appliqué sur des têtes de vis ou de clous. Le revêtement exécuté avec PROTIGRE MAT SILAN ne saurait en aucune façon se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire pour la protection des ouvrages métalliques.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

### COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l, ce produit contient moins de 1 g/l de COV.

## CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEFECO

Peintures