

Saturateur aux résines alkydes et huiles naturelles en solution

- Non filmogène
- Hydrofuge
- Imprégnation en profondeur
- Anti grisaillement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit à base de résines alkydes et huiles naturelles en solution, d'aspect mat, pour l'imprégnation et la protection de surface des bois exposés aux intempéries.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

TEINTES

Livré en incolore et dans les teintes Décoratives, Naturelles ou Authentiques du nuancier Lasurcolor.

Le nuancier ne saurait se substituer à la surface de référence exécutée sur le support en bois ou aux éprouvettes de couleur approuvées par le maître d'ouvrage avant le début des travaux conformément aux exigences de la norme NF DTU 59.1.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Boiseries, bois massifs en extérieur. Attention : ne convient pas sur bois tropicaux exsudant des huiles antiseptiques.

À l'extérieur et à l'intérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Bois brut et panneaux de bois contreplaqué ou aggloméré.
- Bois massifs anciennement traités avec un saturateur commençant à blanchir ou à grisailleur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Sur un bois ancien grisaiillé, il convient de le poncer avec un abrasif de type P 80 à P 120 jusqu'à retrouver un bois brut et sain. Si des veines grises persistent dans les gerçures en creux, utiliser un produit dégrisant (sel d'oseille/ acide oxalique ou autre), suivie d'un rinçage soigné. **En intérieur :** Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse. **En extérieur :** Ne

pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%. Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Sur bois brut non gras : Égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

Sur bois gras : Préalablement dégraisser à l'eau additionnée d'un détergent. Égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

MATÉRIEL

- Brosse type queue de morue (tirure soie).
- Rouleau polyamide texturé ou microfibres de 6 à 10 mm.
- Chiffon doux en coton pour essuyer l'excédent de produit.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

DILUTION

Au white-spirit dans la mesure de 30 % en poids.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

- Neuf : 5 à 10 m²/litre.
- Entretien : 10 à 16 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

MODE D'APPLICATION

Appliquer une première couche, à la brosse de préférence, en travaillant dans le sens des fibres du bois pour faire pénétrer le SATURCOLOR, dilué si besoin. Appliquer une nouvelle couche avant 1 heure, sur la couche encore fraîche. Renouveler ce processus autant de fois que nécessaire, jusqu'à complète saturation du support. Après la dernière couche, on aura soin d'essuyer l'excédent avec un chiffon. Après 24h de séchage minimum, poncer légèrement les fibres éventuellement relevées avec un abrasif à grain fin (P 180 – P 200). En cas de rendu inhomogène (embus), repasser une couche de saturateur.

TEMPS DE SÉCHAGE

(23°C et HR = 50 %)

- Temps de pénétration avant couche suivante dans le frais : 30 min.
- Sec en surface : 8 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



SATURCOLOR

Saturateur aux résines alkydes et huiles naturelles en solution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de traitement du bois.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Imprégnation non filmogène de surface du bois (bouche-pore).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Anti-grisaillement.
 - Donne un bel aspect ciré.

PRÉSENTATION EN POT

Produit légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.
- Indice de brillant : $60^\circ = 6$; $85^\circ = 3$.

MASSE VOLUMIQUE

$0,87 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : $33,5 \pm 2,0 \%$.
- En volume calculé : $25,7 \pm 2,0 \%$.

POINT D'ÉCLAIR

35°C . Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Ne modifie pas le classement conventionnel M3 ou M4 des bois et panneaux dérivés du bois (conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Dès que le bois blanchit ou grisaille de nouveau (phénomène naturel), il faut appliquer un nouveau traitement avec SATURCOLOR. La fréquence d'entretien dépend de l'essence de bois et de l'intensité des sollicitations extérieures. Un entretien annuel peut être nécessaire. Nettoyer le sujet avec un dégraissant alcalin, puis rincer abondamment à l'eau claire. Sécher par tous moyens appropriés. Au besoin, dégriser le bois à l'aide d'un produit adapté. Appliquer SATURCOLOR en plusieurs passes (dans le frais) comme pour un bois neuf.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

DURABILITÉ

Variable. La durabilité du traitement dépend du degré de l'imprégnation du bois réalisée lors du premier traitement, et donc du nombre de passes.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !

