

Peintures & Décoration

JEFCO
SYLCO



L'alternative



CORIAN TIS

Enduit à Cirer

Effet matière finement
granuleux façonnable à la main

- DECOR PERSONNALISE.
- VALORISE PAR CORIAN TIS CIRE.
- DECOLLABLE.



IDENTIFICATION DU PRODUIT

AFNOR T 36-005 Famille III classe 2

DEFINITION :

Enduit intérieur décoratif et décollable à base de résines cellulosiques et de dispersion vinylique en phase aqueuse.

APTITUDE A L'USAGE :

- Fonctions particulières :

- Apporte au support une structure décorative variable selon le type d'application et peut recevoir une finition colorée à base de cire.

- Fonctions complémentaires de décoration :

- Décollable (sensible à l'eau, s'enlève comme un papier peint).

CARACTERISTIQUES :

Extrait sec : En poids : 67,2 % ± 2,0.
En volume calculé : 51,0 % ± 2,0.

Diluant : Eau.

Masse volumique : 1,60 ± 0,05 kg/dm³ (en incolore).

Temps de séchage : Sec en surface : 8 à 12 heures.
Sec apparent complet / recouvrable : 24 à 48 heures.

Viscosité : Valeur disponible réservée au CPU.

Point d'éclair : Néant, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : Pâte épaisse.

Aspect du feuil sec : Mat. Moyennement structuré et faiblement granuleux.

Consommation : 0,3 litre/m² à 0,5 litre/m² pour un aspect torchis à la brosse sur fond lisse. 0,6 litre/m² à 0,7 litre/m² pour un décor structuré au rouleau ou à la taloche.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTROLE QUALITE :

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles visées par le Fascicule normalisé FD T 30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

Le contrôle de la production en usine est réalisé suivant un système de management de la qualité certifié ISO 9001 (2000).

* COV : Ce produit répond à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures (Cf. Arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
ce produit contient max 5 g/l COV

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : Neufs et de rénovation. Selon normes NF P 74-201, DTU 59.1.

EMPLACEMENT : A l'intérieur.

DESTINATION : Murs et plafonds pour locaux à faibles contraintes. Pièces sèches.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES : Béton, maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques de type taloché fin. Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Il est vivement déconseillé d'appliquer CORIAN TIS ENDUIT A CIRER en pièces humides même repeint avec une peinture satinée ou brillante.

Pour éviter les surcharges en cueillis et en arêtes, un panneautage périphérique avec une baguette est envisageable.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 65 %.

CORIAN TIS

Enduit à Cirer

Effet matière finement
granuleux façonnable à la main

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS

Bétons, maçonneries enduites : Application de la couche d'impression insaponifiable AQUAFast FIXATEUR O (Cf. fiche descriptive).

Plâtres et dérivés, enduits de peinture de dégrossissage et de lissage : Appliquer l'impression spécifique JEFcOPRIM EXPRESS ou AQUAFast FIXATEUR O (Cf. fiches descriptives).

Anciens fonds de peintures et revêtements durs et sains : Appliquer l'impression spécifique PRELUDE 2000 (Cf. fiche descriptive).

Fonds farinants et/ou poreux et/ou friables : Consolider les fonds avant impression avec le durcisseur incolore IMPERPRIM E dilué (Cf. fiche descriptive).

Anciens papiers peints : Décoller et se référer ensuite aux cas des supports précédents.

MODE D'APPLICATION

- Prendre soin d'humidifier l'outil avant et en cours d'application.
- Travailler du haut du mur vers le bas par panneaux de 1/2 m² environ pour éviter les reprises.
- Ne pas appliquer le CORIAN TIS ENDUIT A CIRER dans les pièces humides (salles de bain, cuisines ...).

Au rouleau : Appliquer grassement le CORIAN TIS ENDUIT A CIRER avec un rouleau nid d'abeilles pour un aspect fin, avec un rouleau à trous brûlés pour un aspect plus structuré ; toujours terminer le mouvement dans le même sens vertical. Après 10 à 15 minutes, possibilité de varier les motifs en passant doucement et toujours avec le même mouvement (vertical, aléatoire, circulaire, tamponnage) une spatule triangulaire, une brosse spalter (aspect torchis à l'ancienne), une éponge, un rouleau caoutchouc, un peigne, qu'on humidifiera et nettoiera régulièrement.

A la taloche : Appliquer grassement le CORIAN TIS ENDUIT A CIRER avec une taloche inox (platoir rectangulaire) par mouvements circulaires. Humidifier et nettoyer cette taloche régulièrement. Après 10 à 15 minutes il est possible de varier les motifs comme lors de l'application au rouleau.

A la brosse plate : Sur supports lisses il est possible d'appliquer directement le CORIAN TIS ENDUIT A CIRER avec une brosse plate plus ou moins large (environ 0,30 litre/m²).

MATERIEL

Brosse plate. Spalter. Rouleaux nid d'abeilles, à trous brûlés, caoutchouc. Peigne, spatule triangulaire, éponge. Taloche inox, taloche plastique. Gant à peindre. Pot à pression.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI

Le produit doit être employé par référence aux présentes informations et à nos Conditions Générales de Vente. Ces informations sont le résultat des essais de qualification du produit pour une utilisation conforme aux règles de l'art ; normes, règles professionnelles, normes spécifiques de la série NS PC du fabricant pour la France. Il appartient ainsi à l'utilisateur d'apprécier les caractéristiques des subjectiles à revêtir pour la préparation et l'exécution des travaux, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente et qu'il dispose bien des documents auxquels elle se réfère. Le produit décrit dans cette fiche est un produit de construction portant le marquage CE s'il est visé par une norme harmonisée ou le cas échéant par un ATE, selon la Directive Européenne DPC 89/106/CEE et son décret français d'application. Sa mise en œuvre, comme celle des systèmes de revêtement auxquels il s'incorpore est de technique courante. Non destinés à jouer un rôle purement esthétique, ces systèmes sont normalement employés pour la réalisation d'ouvrages de construction. Mais ils peuvent l'être pour de simples travaux de décoration ou d'entretien.



CONDITIONNEMENT ET TEINTES

- Seau de 10 L.
- Livré en blanc.

HYGIENE ET SECURITE

- **Produit non inflammable :** Sans nécessité d'étiquetage spécifique.
- **Sécurité en cas d'incendie :** Classement conventionnel M2 du revêtement sur support MO.
- **Fiche de Données de Sécurité :** CORIAN TIS ENDUIT A CIRER. Celle-ci est accessible sur le site : www.jefcosylco.com.

AUTRES INFORMATIONS

Spécifications de référence : NF P 74-201 (DTU 59.1).

Supports spécifiés non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie : Bon fonctionnement du revêtement, exécuté selon les préconisations d'emploi des produits : 2 ans minimum, dans les conditions d'entretien normales, pour une durée de vie jusqu'à 10 ans, en fonction des subjectiles, de leur exposition et de leur environnement et qui peut être prolongée.

Entretien d'aspect du revêtement : Dépoussiérage.

Entretien ou rénovation du revêtement : Selon NF P 74-201.

Si le revêtement a reçu une patine de finition à base de cire telle que CORIAN TIS CIRE : Entretien avec le même produit CORIAN TIS CIRE (Cf. fiche descriptive) en prenant soin de choisir une teinte plus claire afin de ne pas trop foncer la couleur initiale ou éliminer la cire avant d'appliquer une peinture opacifiante (nous consulter).

Si le revêtement est brut : Appliquer la patine CORIAN TIS CIRE ou une peinture acrylique d'aspect mat MONOTIGRE MEGA ou ACRYL TIGRE (Cf. fiches descriptives).

Enlèvement du revêtement : Elimination par détrempe à la vapeur d'eau à la décolleuse à papier-peint ou à l'aide de produit spécifique. Nous consulter.

Recommandations relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus : Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, couvrir le reste de peinture avec de l'eau claire (1 mm), fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Le produit ne se conserve pas plus d'un mois après l'ouverture du pot.

Leurs propriétés et durabilité permettent de satisfaire légalement à la garantie de bon fonctionnement de 2 ans minimum exigée en France des constructeurs pour les revêtements à caractère d'éléments d'équipement dissociables (ils peuvent être enlevés/démontés sans détérioration du support), ou à la présomption de responsabilité décennale lorsqu'ils sont considérés comme constitutifs d'un ouvrage de construction, bien qu'ils ne soient pas des "EPERS". Utilisés en simples travaux de décoration ou d'entretien, ils peuvent satisfaire à la garantie de 2 ans sur les biens de consommation livrés installés. Au-delà de la garantie de 2 ans, un engagement de l'utilisateur sur les caractéristiques et la durabilité des revêtements est possible en France, sous réserve de préconisations spécifiques d'emploi des produits, assorties d'un entretien périodique des parements.