

APLAT

BY WILMOTTE

Grande résistance au lustrage et à la rayure
Idéal lieux à fort trafic
Excellent rendement
Aspect Mat poudré, tendue
Grand confort d'application

APLAT

MAT ÉVOLUTION

Peinture mate,
haute qualité en phase aqueuse

IDENTIFICATION DU PRODUIT

DÉFINITION :

Produit en phase aqueuse d'aspect mat velouté, à base de résine acrylique et polyuréthane pour une finition haut de gamme.

APTITUDES A L'USAGE :

Fonctions particulières (selon NF EN 13300 et FD T 30-805) :

- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).
- Insensibilité à l'eau.

Fonctions complémentaires de décoration :

- Apporte une couleur uniforme au support.
- Stabilité de la couleur.

CARACTÉRISTIQUES :

Identification : Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b₂ / 4a.

Extrait sec : En poids : 58 %. En volume calculé : 43 %.

Diluant : Eau.

Masse volumique : 1,35 kg/dm³ (en blanc).

Temps de séchage : Sec en surface : 1 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 heures.

Point d'éclair : Néant, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : Produit onctueux.

Aspect du feuil sec : Aspect «Mat Poudré». Tendue. BS à 85° ≤ 7

Rendement superficiel spécifique : 12 à 14 m²/litre et par couche. Selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 29g/l COV.



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION :

Murs et menuiserie en bois intérieur.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour obtenir une opacité suffisante.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.

APLAT

BY WILMOTTE

Grande résistance au lustrage et à la rayure
Idéal lieux à fort trafic
Excellent rendement
Aspect Mat poudré, tendue
Grand confort d'application

APLAT

MAT ÉVOLUTION

Peinture mate,
haute qualité en phase aqueuse

IDENTIFICATION DU PRODUIT

DÉFINITION :

Produit en phase aqueuse d'aspect mat velouté, à base de résine acrylique et polyuréthane pour une finition haut de gamme.

APTITUDES A L'USAGE :

Fonctions particulières (selon NF EN 13300 et FD T 30-805) :

- Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).
- Insensibilité à l'eau.

Fonctions complémentaires de décoration :

- Apporte une couleur uniforme au support.
- Stabilité de la couleur.

CARACTÉRISTIQUES :

Identification : Caractérisation selon NF T 36-005 :

Famille I-7b₂-6a

Extrait sec : En poids : 58 %. En volume calculé : 43 %.

Diluant : Eau.

Masse volumique : 1,35 kg/dm³ (en blanc).

Temps de séchage : Sec en surface : 1 heures.

Sec apparent complet / recouvrable : 6 heures.

Point d'éclair : Néant, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : Produit onctueux.

Aspect du feuil sec : Aspect «Mat Poudré». Tendue. BS à 85° ≤ 7

Rendement superficiel spécifique : 12 à 14 m²/litre et par couche. Selon l'absorption et le relief des supports, ce rendement peut varier de 20 à 30 %.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient max 29g/l COV.



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX :

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION :

Murs et menuiserie en bois intérieur.

SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, panneaux-dalles de béton cellulaire, maçonneries de béton armé ou de petits éléments enduites, enduits de peinture. Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

RECOMMANDATIONS PRATIQUES :

Pour la réalisation de teintes vives comme les jaunes et les rouges, prévoir une première couche dite «fausse teinte» pour obtenir une opacité suffisante.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur des supports en bois contenant plus de 12% d'humidité en masse.