



LATOX SATIN

Peinture pochée arrondie aux résines acryliques en phase aqueuse.

BEL ASPECT FIN
EXCELLENT GARNISSANT
FAIBLE TENEUR EN COV
LAVABLE
RÉUTILISATION RAPIDE DES LOCAUX



INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition** : Produit en phase aqueuse, d'aspect satiné, à base de copolymères acryliques, pour une utilisation durable en peinture pour surfaces intérieures « PSI ».

▪ **Conditionnement** : Fût de 15 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

▪ **Teintes** : Livré en blanc et toutes teintes du nuancier JEF COLOR.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. Peut être teinté en tons pastel avec des colorants universels de qualité sans dépasser 3 % en volume.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux** : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement** : A l'intérieur.

▪ **Destination** : Murs et plafonds intérieurs.

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

▪ Parements de béton brut de décoffrage et de produits industriels en béton, blocs et dalles de béton cellulaire et enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

▪ Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.

▪ Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).

▪ Enduits de préparation des supports.

▪ Subjectiles bois et dérivés.

▪ Anciens revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

LATOX SATIN s'emploie aussi : en qualité de colle et de finition pour les toiles de verre en intérieur : Appliquer généreusement le produit sur le support, maroufler avec le rouleau à sec et appliquer de suite la couche de finition « mouillé sur mouillé ». La consommation varie selon la structure de la toile de verre.

Précautions d'emploi :

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Les rendements par projection sont en général à minorer de 20 à 40% par rapport au rouleau (sauf avec un matériel chauffant).

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70%

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Matériel :

▪ Brosse poils mixtes.

▪ Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm.

▪ Pistolet sans air : buses 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

Dilution :

A l'eau.

▪ Brosse et rouleau : en couche d'impression : 5 à 8 %. En couche de finition : 0 à 3 %

▪ Pistolet : 8 à 10 %.

Rendement superficiel spécifique :

11 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

Temps de séchage :

▪ Sec en surface : 30 min.

▪ Sec apparent complet / recouvrable : 8 h.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES :	SUR FONDS BRUTS	Sur fonds de peinture durs et sains		SUR TOILES DE VERRE
			D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT	
Fixateur	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-	-	-
Impression* 1 couche	PRELUDE FLASH ou JEF COPRIM EXPRESS ou LATOX SATIN dilué		LATOX SATIN dilué	PRELUDE 2000 ou PRELUDE ISOLE	2 couches de LATOX SATIN appliquées à 8 h d'intervalle
Finition	2 couches de LATOX SATIN				

*Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.
Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

LATOX SATIN

Peinture pochée arrondie aux résines acryliques en phase aqueuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1).
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Stabilité de la couleur.
 - Stabilité du brillant spéculaire.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2.

Présentation en pot :

Légèrement thixotrope.

Aspect du feuil sec :

- "Satiné".
- Légèrement poché.
- BS à 60° = 13.

Masse volumique :

1,34 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 56,8 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 41.9 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Sécurité en cas d'incendie :

Classement conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

Fiche de données de sécurité : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB (en préparation).

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écocycle spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées. Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi : Cf. QR CODE ci-dessous.

Supports spécifiques non mentionnés : Nous consulter.

Durée de vie, entretien, stockage, déchets : Cf. QR CODE ci-dessous.



DoP n° J14097_1- LATOX SATIN

JEFCO
105, chemin de St-Menet aux Accates F 13011 MARSEILLE

EN 13300
Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.