



MONOTIGRE 4G

Peinture "mat profond" aux résines vinyliques et alkydes en phase aqueuse

**SANS REPRISE
EXTRÊME MATITÉ
EXCELLENTE OPACITÉ
TRÈS BON GARNISSANT
APPLICATION MOUILLE SUR MOUILLE**



INFORMATIONS GÉNÉRALES

▪ **Définition** : Produit en phase aqueuse, d'aspect mat, à base de copolymères vinyliques et résines alkydes en émulsion, pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures " PSI ".

▪ **Conditionnement** : Fût de 15 L, pot de 4 L.

▪ **Teintes** : Livré en blanc et teintes pastel du nuancier JEF COLOR.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

▪ **Travaux** : Neufs, de rénovation ou d'entretien.

▪ **Emplacement** : A l'intérieur.

▪ **Destination** : Murs et plafonds (pièces sèches).

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

▪ Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, bloc et dalles de béton cellulaire et enduits aux mortiers de liants hydrauliques.

▪ Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement. Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.

▪ Briques et pierres de parement.

▪ Enduits en plâtre, staff, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).

▪ Enduits de préparation des supports.

▪ Anciens revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Pour l'application mouillé sur mouillé, redoubler quand la première couche commence à mater (< 1h). Au-delà de ce délai, attendre 4h au moins avant de redoubler. Cette technique ne convient pas sur fonds peu cohésifs ou sensibles à la détrempe.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Matériel :

▪ Brosse à soies mixtes.

▪ Rouleau polyamide texturé 10 à 14 mm.

▪ Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 "mesh" / maille.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

Dilution :

Brosse et rouleau : En couche d'impression : 5 à 8 %. En couche de finition : 2 à 3 % -

Pistolet : 8 à 10 %.

Rendement superficiel spécifique :

11 à 12 m²/litre et par couche.

Ce rendement dépend de l'absorption et du relief des supports, et peut varier de 20 à 30 %.

Temps de séchage :

▪ Sec en surface : 1 h.

▪ Sec apparent complet / recouvrable : 4 à 5 h (sau application mouillé sur mouillé).

	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES :	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
		AUTRES SUPPORTS	PLAQUE DE PAREMENT EN PLÂTRE A EPIDERME CARTONNÉ	D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINÉ OU BRILLANT
Fixateur	IMPERPRIM E dilué	-	-	-	-
Impression *	JEF COPRIM EXPRESS ou PRELUDE FLASH		PRELUDE FLASH ou MONOTIGRE 4G dilué		PRELUDE 2000
Finition	1 ou 2 couches de MONOTIGRE 4G (mouillé sur mouillé possible)				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

**Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).*

MONOTIGRE 4G

Peinture "mat profond" aux résines vinyliques et alkydes en phase aqueuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
 - Imperméabilité et insensibilité à l'eau.
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Stabilité de la couleur.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : famille I – 7a₂ / 4a.

Présentation en pot :

Pâte fluide.

Aspect du feuil sec :

- "Très mat".
- Légèrement poché
- Brillant à 85° = 1.

Masse volumique :

1,50 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 65,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 49,8 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT "HSE"

Sécurité en cas d'incendie :

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support M0 (selon arrêté du 22 novembre 2002).

Fiche de données de sécurité : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB (en préparation).

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées. Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l (2010), ce produit contient moins de 10 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets : cf. QR CODE ci-dessous.



CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.