



PRELUDE ISOLE

Impression cationique isolante et adhérente en phase aqueuse

ISOLATION DES TACHES
EXCELLENTE ADHERENCE
BELLE BLANCHEUR
POLYVALENCE DES SUPPORTS
COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE FINITIONS



INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Définition :** Produit de peinture pour couche d'impression à base d'ester d'époxy en dispersion aqueuse, pour réguler l'absorption des subjectiles et isoler les taches grâce à sa technologie cationique. PRELUDE ISOLE bloque efficacement les taches suivantes : Café, nicotine, traces de marqueurs à l'eau noir et rouge, vin rouge, gras, noir de fumée et bistre, tanins.
- **Conditionnement :** Bidon de 10 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.
- **Teintes :** Livré en blanc (ne pas teinter).

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

- **Travaux :** Neufs, de rénovation ou d'entretien.
- **Emplacement :** A l'intérieur ou à l'extérieur.
- **Destination :** Murs et plafonds intérieurs. Boiseries et maçonneries intérieures et extérieures.

APPLICATION

Supports convenablement préparés :

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Plaques de plâtre à épiderme cartonné,
- Carreaux de plâtre,
- Béton poreux ou maçonnerie d'éléments enduite ou brute,
- Béton cellulaire,
- Enduits de peinture,
- Bois et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur subjectiles métalliques, glacés ou à porosité fermée.

Certaines taches comme le bistre peuvent nécessiter un pochoyage préalable avant de redoubler en une passe générale. Effectuer le frotti avec le même outil que celui utilisé pour la couche générale.

Sur taches de matières autres que celles figurant ci-dessus, faire un essai préalable.

(En cas d'inadéquation de PRELUDE ISOLE, préférer une impression solvantée comme FEU VERT 2000, ALKYNOX PRIMER, JFCOPRIM EXPRESS ou ADHERISOLE suivant subjectile.)

Chais ou caves à vin : ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C et par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas mettre à la teinte : PRELUDE ISOLE refuse les pigments de toute nature.

Ne pas diluer.

Utiliser un matériel propre ou neuf.

Nettoyage et préparation des fonds :

Conformes au NF DTU 59.1.

Mode d'application :

Appliquer une couche de PRELUDE ISOLE non diluée (après pochoyage éventuel sur taches difficiles à bloquer).

Matériel :

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 8 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buses Ø 13 à 17 millièmes de pouce et filtres de 180 à 100 « mesh » / maille.

Nettoyage du matériel :

A l'eau, immédiatement après usage.

Dilution :

Prêt à l'emploi. Toute dilution est susceptible d'altérer les capacités d'isolation de PRELUDE ISOLE.

Rendement superficiel spécifique :

11 à 13 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

Temps de séchage : (à 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 30 min.
- Sec apparent complet / recouvrable : 4 h (attendre 24 heures pour une isolation optimum des taches)..

PRELUDE ISOLE

Impression cationique isolante et adhérente en phase aqueuse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aptitude à l'usage :

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Isolante.
 - Durcissante et pénétrante.
 - Neutralisante.
 - Non altération de la composition et des qualités organoleptiques des aliments à proximité.
 - Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment.
 - Anti flash-rust.

Identification :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 10g.

Présentation en pot :

Fluide.

Aspect du feuil sec :

- Poché fin.
- Velouté.

Masse volumique :

1,45 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

Extrait sec :

- En poids : 59,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 41,0 ± 2,0 %.

Point d'éclair :

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

Conservation :

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle Qualité : Cf. QR CODE ci-dessous.

HYGIENE ET SECURITE/SANTE ET ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie : Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Fiche de Données de Sécurité : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

Fiche de Données Environnementales et Sanitaires : Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

Etiquetage de type II / NF EN ISO 14021 à valeur d'écolabel spécifique HSE pour une protection équivalente sinon supérieure aux exigences réglementaires et/ou certifiées. Déclaration explicative incluse dans la FDES traitant de l'impact environnemental du produit – en préparation.

Intégrité des aliments : PRELUDE ISOLE bénéficie du label Zone verte Excell Bronze qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où PRELUDE ISOLE peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries...). PRELUDE ISOLE n'est pas destiné au contact direct avec les aliments.

Emissions dans l'air en intérieur :



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l. Ce produit contient max 29 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée d vie, entretien, stockage, déchets : cf. QR CODE ci-dessous.



CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.