

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

CONFORMEMENT AUX RÈGLES PROFESSIONNELLES « ETICS E/R »

PRODUITS JEFCO A UTILISER⁽¹⁾

TYPE DE SOLUTIONS "K"

		PREPARATION ET APPRET	INTERMEDIAIRE	FINITION
K1	ENTRETIEN : - Nettoyage/décontamination et application d'un revêtement en feuil mince. - Classement E ₃₋₄ V ₂ W ₃ A ₀	Décontamination : EFYMOUSSE	-	1 ou 2 couche(s) de PERMEOXANE⁽²⁾
K2	ENTRETIEN : - Nettoyage/décontamination et application d'un revêtement semi-épais. - Classement E ₄ V ₂ W ₃ A ₁	Décontamination : EFYMOUSSE	1 couche de PERMEOXANE⁽²⁾ dilué de 5 à 10 %	1 couche de PERMEOXANE⁽²⁾
K3	RÉNOVATION : - Nettoyage/décontamination et application d'un revêtement épais souple après traitement localisé des fissures. - Classement E ₄₋₅ V ₂ W ₃ A ₂	Décontamination : EFYMOUSSE + 1 couche d' AQUAFIXATEUR O	Pontage des fissures localisées AQUAFIXATEUR BASE + AQUAFIXATEUR ARMATURE	1 couche de finition lisse AQUAFLEX R4⁽³⁾ ou 1 couche de finition structurée AQUAFIXATEUR TALOCHE GRESÉ ou MARBRE
K4	RÉNOVATION : - Nettoyage/décontamination et réalisation d'un nouvel enduit mince : couche de base armée et finition structurée. - Classement E ₅ V ₂ W ₃ A ₀ et A ₅ localement	Décontamination : EFYMOUSSE	Couche de base armée JEFCOTHERM SC (avec armature)	1 couche de finition structurée SILIPLAST TALOCHE FIREWALL ou MARBRE
			Couche de base armée JEFCOTHERM POUDRE (avec armature) sous réserve de comptabilité avec l'existant	1couche d'impression AQUAFIXATEUR O Granité + 1 couche de finition structurée SILIPLAST / TALOCHE / GRESE MARBRE / TALOCALCE / CRISTALITE TALOCHE
K5.1	RÉNOVATION LOURDE : Rénovation sur isolant mis à nu. - Pelage de l'enduit existant (base + finition) et ponçage. - Réalisation d'un nouvel enduit mince : couche de base armée et finition structurée.		Couche de base armée JEFCOTHERM SC	Cf. finitions propres à chaque système dans les ETE correspondantes:
K5.1 bis	RÉNOVATION LOURDE : Surisolation sur isolant mis à nu. - Pelage de l'enduit existant (base + finition) et ponçage. - Après interposition d'un isolant complémentaire, réalisation d'un nouvel enduit mince : couche de base armée et finition structurée.	Calage par plots des plaques d'isolant ⁽⁴⁾ : JEFCOTHERM SC avec 2 % d' ACCELERATEUR DE SECHAGE + Isolant PSE certifié ACERMI + Fixation des plaques d'isolant : CHEVILLES SOUS ATE⁽⁵⁾	ou JEFCOTHERM POUDRE (avec armature)	ETA-12/0509_V1 JEFCOTHERM S.CE ou ETA-11/0433 JEFCOTHERM P.SE
K6	RÉNOVATION LOURDE : - Dépose de l'ancien système. - Réalisation d'un nouveau système composite d'isolation thermique extérieure (ETICS) selon documents et évaluation technique d'emploi.	Après dépose de l'isolant, exécution d'un nouvel ETICS : JEFCOTHERM S.CE ou JEFCOTHERM P.SE ou JEFCOTHERM P.LM ou JEFCOTHERM P.MP		
K7	RÉNOVATION LOURDE : Surisolation sur ETICS conservé. - Nettoyage/décontamination et pose d'un nouvel ETICS. - Calage des plaques d'isolant et fixation complémentaire avec des chevilles. - Réalisation d'un nouvel enduit mince : couche de base armée, impression et finition structurée.	Décontamination : EFYMOUSSE + Calage par plots des plaques d'isolant ⁽⁴⁾ : JEFCOTHERM SC avec 2 % d' ACCELERATEUR DE SECHAGE + Isolant PSE certifié ACERMI + Fixation des plaques d'isolant : CHEVILLES SOUS ATE⁽⁵⁾	Couche de base armée JEFCOTHERM SC (avec armature)	1 couche de finition structurée SILIPLAST TALOCHE FIREWALL ou MARBRE
			Couche de base armée JEFCOTHERM POUDRE (avec armature)	1 couche d'impression AQUAFIXATEUR O Granité + 1 couche de finition structurée SILIPLAST TALOCHE/GRESE/ MARBRE/TALOCALCE CRISTALITE TALOCHE/LISSE⁽⁷⁾

(1) Se référer aux Fiches Descriptives Produits pour les consommations minimales. (2) PERMEOXANE ou PERMEO ou AQUAXANE. (3) AQUAFLEX R4 ou AQUAFIXATEUR MAT. (4) Ou calage par plots des plaques d'isolant avec JEFCOTHERM POUDRE préalablement préparé. (5) Se référer au tableau 3 du DTA 7/17-1681_V1 JEFCOTHERM S.CE ou au Document Technique d'Emploi DTE JEFCOTHERM. (6) Attention aux spécificités des systèmes JEFCOTHERM SCE: finitions SILIPLAST TALOCHE FIREWALL et MARBRE seulement. Impression facultative pour les talochés. (7) Certaines finitions lisses nécessitent une passe d'enduit supplémentaire. Se reporter à l'ETE du système JEFCOTHERM P.SE.

Le présent tableau d'emploi a valeur de cahier des charges pour l'utilisateur dans le respect des spécifications des Règles professionnelles «ETICS E/R».

Mise à jour : novembre 2017

NFPF 21.12.10 + 10.02.11 + PRT/PP 06.02.13 + PRT 29.11.2017