

UNI DECAP

Décapant pour tout type de peinture de façade.



- Gélifié
- Décape D2, D3, RSI...
- Catégorie B*
- Mise en œuvre facile
- Ne contient pas de substances classées CMR

* Selon guide FFB Le Décapage Chimique des Façades

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Décapant chimique pour revêtements de façade de toutes natures.

CONDITIONNEMENT

Fût de 25 kg net.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Rénovation.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément au guide FFB ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Mortiers de plâtre et chaux.
- Subjectiles bois et dérivés.
- Métaux.
- Anciennes peintures recouvrant les supports précités.
- Supports non mentionnés : faire un essai préalable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Produit acide : porter gants, lunettes de protection, masque, ainsi qu'une tenue de travail adaptée.
- Les projections peuvent altérer les matériaux alentours qui doivent être protégés.
- Faire un essai préalable sur bois et métal.
- Ne pas rincer sur mortier au plâtre.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 70 %.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide ou méché de 18 à 20 mm.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

- Produit gélifié prêt à l'emploi.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

3 à 5 m²/kg selon nature du revêtement et nombre de couches.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- De 1h30 à 4h00 selon revêtement, température ambiante, etc.

MODE D'APPLICATION	TOUS FILMS MINCES	REVÊTEMENTS SEMI ÉPAIS	REVÊTEMENTS ÉPAIS, POLYURETHANES OU EPOXY
RENDEMENT INDICATIF	5 m ² /kg	4 m ² /kg	3 m ² /kg ou moins
MODE D'APPLICATION	Laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Enlever le revêtement avec un scraper ou un riflard. Rincer le support à l'eau sous pression si nécessaire pour décoller les revêtements très adhérents, ou à faible pression pour éliminer les résidus de décapant pouvant nuire au futur revêtement. Essuyer si nécessaire. Si le revêtement n'a pas pu être totalement éliminé pendant le temps d'action d'UNIDECAP, il faut faire une nouvelle application d'UNIDECAP.		
EPI MINIMAUX	<ul style="list-style-type: none">• Lunettes conformes à EN 166.• Gants conformes à EN 374-3 contre les agents chimiques.• Combinaison conforme à EN 340 / EN 467 ou EN 369.• Masque jetable conforme à EN 149.		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. La lecture du guide FFB Le Décapage Chimique des Façades est conseillé.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



UNI DECAP

Décapant pour tout type de peinture de façade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

Particularités :

- Temps d'action moyen < 4 h.
- Absence de substances CMR.
- Sans solvant chloré.
- Sans paraffine.
- Sans perturbateur neuro endocrinien.

PRÉSENTATION EN POT

Pâteux.

MASSE VOLUMIQUE

1,50 ± 0,05 kg/dm³

pH

- Produit acide.
- pH < 4.

POINT D'ÉCLAIR

62°.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Proscrire toute source de flamme sur le chantier.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe) autre que de construction. Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures