

Peinture intérieure et extérieure aux résines acryliques en phase aqueuse

- Mat profond
- Pouvoir garnissant élevé
- Excellent temps de travail
- Très bonne opacité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse pour protection de surface du béton, ou de la maçonnerie composé d'une dispersion de copolymères acryliques pour une utilisation en peinture micro-poreuse de façades "PMF", d'aspect mat. Utilisable également en peinture pour surfaces intérieures.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L, boîte de 1L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs.
Maçonnerie et béton extérieurs.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l.
Ce produit contient moins de 15 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton et maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de peinture.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas changer de numéro de lot sur une même façade. Ne pas appliquer sur subjectile à fort relief. Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler gé-

néusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

En intérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

En extérieur : Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

En intérieur : conforme au NF DTU 59.1.

En extérieur : Les anciens fonds mal adhérents et/ou incompatibles avec les revêtements à appliquer seront éliminés par décapage sous pression d'eau, décapage thermique ou chimique en prenant soin d'éliminer par rinçage, la totalité du décapant et des résidus de l'ancien revêtement. Lessivage et rinçage à l'eau sous pression adaptée, ragréage et rebouchage si nécessaire pour préparer les fonds aptes à être recouverts.

Lichens et moisissures : Traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau microfibras HD 12 mm "LE BLEU".
- Pistolet sans air : buses Ø 17 à 19 millièmes de pouce et filtre de 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
- En couche d'impression : 10 à 15 %.
- En couche intermédiaire ou de finition : 0 à 5 %.
- Pistolet : 15 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 9 m²/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable : 4 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

ACRYL TIGRE

Peinture intérieure et extérieure aux résines acryliques en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	
		EN EXTERIEUR	EN INTERIEUR	MAT OU SATINÉ	BRILLANT
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-			
IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFAST FIXATEUR O ou AQUAFAST FIXATEUR S		JEF-COPRIM EXPRESS ou PRELUDE FLASH ou ACRYL TIGRE dilué		PRELUDE GRIP ou PRELUDE ISOLE
INTERMEDIAIRE/ FINITION	En extérieur : 2 couches d'ACRYL TIGRE En intérieur : 1 à 2 couches d'ACRYL TIGRE selon l'état de finition recherchée				

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Résistance aux intempéries.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₂.

Classement normalisé : G₃ E₃ S₁ V₂ W₂ A₀ C₀ (classement français D2)

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.
- Indice de brillant : 85° ≤ 2.
- Poché léger.

MASSE VOLUMIQUE

1,49 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 59,0 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 38,6 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

Le film de peinture atteint sa résistance optimale après 21 jours.

Entretien courant : lavage et rinçage à l'aide d'une éponge.

Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures