

ALKYBOIS RENO

Peinture sans tension aux résines alkydes en phase solvant.



- Idéale pour la rénovation des bois anciens
- Microporeuse
- Excellent garnissant
- Très forte opacité
- Ne tire pas sur les anciens fonds

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture garnissante d'aspect semi-brillant à base de résine alkyde souple et régulatrice d'humidité en phase solvant, spécialement destinée à l'entretien des boiseries.

CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L, pot de 4 L, boîte de 1 L.

TEINTES

Livré en blanc et toutes teintes du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %). Nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Toutes structures en bois massif : charpentes, bardages, menuiseries (frisettes, huisseries, portes, fenêtres, volets, clôtures).

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Bois massifs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer directement :
- sur bois contenant plus de 18% d'humidité en masse,
- sur bois gercés, fendus en mauvais état de conservation (à remplacer),
- sur bois tropicaux sécrétant des huiles antisécatives,

- sur anciennes peintures mal adhérentes (feuil trop épais, écaillage, cloquage et/ou détrempe au white-spirit),
- par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%,

Les vernis et lasures (surtout brillants) devront être dépolis et dépolissés au préalable

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1
Se référer au tableau ci-dessous. ▼

MATÉRIEL

- Brosse soies naturelles.
- Rouleaux laqueurs.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage

DILUTION

Au white-spirit.
• Brosse, et rouleau :
En couche d'impression : 5 %
En couche intermédiaire : 2 à 4 %
En couche de finition : 0 %

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

13 à 16 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 7 h.
- Sec apparent complet / recouvrable : 24 h à 48 h.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS	SUR FONDS BRUTS/NEUFS	SUR FONDS ANCIENS	BOIS REVETUS
PRÉPARATION	Les bois bruts et neufs seront poncés, brossés et dépolissés. Les bois gras seront préalablement dégraissés.	Ponçage, dépolissage, dégraissage si besoin. Les supports parasités ou présentant un risque de contamination seront préalablement traités avec un produit de traitement spécifique destiné à combattre les insectes xylophages, les champignons de bleuissement, la pourriture cubique, et autres moisissures. Les supports noircis doivent être décontaminés et éclaircis à l'eau de javel diluée suivi d'un rinçage à l'eau claire. Les supports préalablement nettoyés, doivent présenter une bonne cohésion de surface.	Les supports revêtus seront débarrassés de toutes peintures, lasures ou vernis écaillants (par décapage chimique, hydro gommage, ponçage suivi d'un dépolissage). Les peintures en bon état de conservation seront préalablement poncées et dépolissées

MODE D'APPLICATION

IMPRESSION	TOPIPRIM UNIVERSEL diluée, sauf sur bois exsudant des huiles antisécatives : isoler avec PRELUDE ISOLE.
FINITION	2 couches d'ALKYBOIS RENO Un ponçage entre couches est conseillé pour l'obtention d'un bon fini.

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques Produits des produits cités ci-dessus avant mise en peinture.
*Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

ALKYBOIS RENO

Peinture sans tension aux résines alkydes en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (Cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Hydrofuge et microporeux,
 - Protection de la surface du bois contre les agressions climatiques.
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Ne tire pas sur les fonds.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-4a.

PRÉSENTATION EN POT

Légèrement gélifiée.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Semi-brillant.
- Semi-Tendu.
- BS à 60° = 85.

MASSE VOLUMIQUE

1,42 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 82,1% ± 2,0%.
- En volume calculé : 68,7% ± 2,0%.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.
Étiquetage spécifique.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement français conventionnel M1 sur support M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE pour ce produit cat. A/d : 300 g/l. Ce produit contient max 299 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures