

AQUAFAST VELOURS

Revêtement souple d'imperméabilité aux résines acryliques en phase aqueuse d'aspect velours.



- Systèmes I1 à I4
- Monoproduit jusqu'à I3
- Résistance uniforme à l'élongation*
- Biostatique

* Entre -10°C et +23°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse, pour la protection de surface du béton, ou de la maçonnerie, à base de résines acryliques, pour une utilisation durable en revêtement souple d'imperméabilité « RSI » de façades, d'aspect mat velouté.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et teintes pastel du JEF COLOR SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.
Imperméabilisation et/ou étanchéité de façades en service.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable.
- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation après étude préalable.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas terminer en pleine façade. Ne pas changer de numéro de lot sur une même façade (idéalement, pré-homogénéiser plusieurs fûts entre eux avant d'appliquer).

Les revêtements d'imperméabilité ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées d'humidité et en tout état de cause doivent être arrêtés à 25 cm du sol minimum.

AQUAFAST VELOURS est conforme aux exigences du § 5.1 du guide de Préconisations « ETICS-PSE » V2 de septembre 2020 en ce qui concerne l'entretien et la rénovation des ETICS-PSE.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80% (à 90 % dans les DOM-TOM), par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds à une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 42.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer. (La conservation des revêtements bien adhérents n'est possible que si une étude préalable conclut favorablement à leur maintien).
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Sur fonds farinant et/ou poreux et/ou friables : consolider les fonds avant impression avec le durcisseur incolore IMPERPRIM E ou S80 dilué (cf. fiches techniques).

Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EFMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé :
 - Pour une consommation de 200 g/m² : 12 à 15 mm,
 - Pour une consommation de 300

à 400 g/m² : 18 à 20 mm, ou 20 à 25 mm méché (uniquement sur surface fortement structurée).

- Rouleau mousse nid d'abeilles pour une consommation de 400 g/m².
- Pistolet sans air : buses ± 19 à 23 millièmes de pouce et filtre de 50 « mesh » / maille

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION

- Brosse et rouleau :
 - En couche d'impression : 5 %.
 - En couche intermédiaire ou de finition : 0 %.
- Pistolet : 10 à 15 %.

CONSOMMATION

Cf. tableau ci-dessous. ▼

Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application..

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C ; HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

AQUAFAST VELOURS

Revêtement souple d'imperméabilité aux résines acryliques en phase aqueuse d'aspect velours.

MODE D'APPLICATION	I1 / E ₄ V ₂ W ₃ A ₂	I2 / E ₄ V ₂ W ₃ A ₃	I3 / E ₅ V ₂ W ₃ A ₄	I4 / E ₅ V ₂ W ₃ A ₅
IMPRESSION (1)	1. AQUAFAST FIXATEUR S : 200 g/m ² (140 ml/m ²) 2. AQUAFAST FIXATEUR O / O GRANITÉ : 200 g/m ² (130 ml/m ²) 3. AQUAFAST BASE dilué à 10% : 200 g/m ² (160 ml/m ²) (1) 4. AQUAFAST VELOURS dilué 200 g/m ² (165 ml/m ²) (1)			Impression 1 ou 2 selon support
INTERMEDIAIRE (2)		AQUAFAST BASE 250 g/m ² (165 ml/m ²)	Sur impression 1,2 ou 3 AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²)	AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²) + AQUAFAST ARMATURE + AQUAFAST BASE 400 g/m ² (320 ml/m ²)
		Ou AQUAFAST VELOURS 300 g/m ² (245 ml/m ²)	Sur impression 4 Ou AQUAFAST VELOURS 400 g/m ² (310 ml/m ²)	
FINITION	AQUAFAST VELOURS 400 g/m ² (330 ml/m ²)	AQUAFAST VELOURS 300 g/m ² (245 ml/m ²)	AQUAFAST VELOURS 400 g/m ² (330 ml/m ²)	

Il est impératif de consulter les Fiches techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

(1) L'usage de ces impressions est à réserver sur anciens fonds de peinture cohésifs, conservés après étude préalable favorable. D'autres combinaisons sont décrites dans le cahier des charges AQUAFAST, auquel il convient de se reporter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau).
 - Masquage du faïençage.
 - Imperméabilisation de la paroi verticale aux eaux de pluie.
 - Protège le sujet des pollutions atmosphériques.
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables).
 - Apporte une couleur uniforme au support.
 - Stabilité de la couleur.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.

Classement normalisé : G₃ E₅ S₃ V₂ W₃ A_{2,5} C₀₋₁* (classement français I1 à I4).

G₃ E₅ S₃ V₂ W₃ A₁ C₀₋₁* (classement français D3).

* Performance C₁ obtenue pour tout système incorporant au moins 200 g/m² d'AQUAFAST BASE (Sd ≥ 200 m), en impression ou en intermédiaire.

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat velouté.
- Poché.
- Brillant à 60° = 6.
- Brillant à 85° = 3.

MASSE VOLUMIQUE

1,22 ± 0,05 kg/dm³.

EXTRAIT SEC

- En poids : 61,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 53,1 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la DoP du système AQUAFAST.

Attention : AQUAFAST VELOURS ne convient pas pour la rénovation ou l'entretien d'ETICS.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/c : 40 g/l. Ce produit contient moins de 39 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

	
DoP n° J13071_1_3 AQUAFAST	
allios - JEFCO	
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE	
07	
EN 1504-2	
Système de protection de surface- Revêtement	
Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr .	

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures