

ATLAS 4000

Peinture pour murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant.



- Isolation des taches
- Application "mouillé sur mouillé"
- Excellent temps de travail
- Faible odeur
- Non jaunissant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture mate, à fonction spéciale, pour la rénovation des murs et des plafonds tachés, à base de résines acryliques en solution dans des solvants à faible odeur.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de parement en plâtre à épiderme cartonné,
- Enduits de peinture,
- Parement de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton, enduits au mortier de liants hydrauliques,
- Métaux non ferreux dérochés, plastiques tels que PVC rigide,
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support,
- Anciens fonds précédemment cités, tachés par la fumée, la suie, l'humidité ou la nicotine.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le produit s'applique en monocouche sur fonds peu contrastés, essentiellement en travaux d'entretien.

Lorsque deux couches sont nécessaires :

- Soit utiliser la technique du mouillé sur mouillé en appliquant la deuxième couche généreusement.
- Soit attendre 24 heures entre les deux couches.

En intérieur : ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

MATÉRIEL

- Brosse à soies mixtes.
- Rouleau polyamide tissé de 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millimètres de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au white-spirit, immédiatement après usage.

DILUTION

Prêt à l'emploi.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

9 à 11 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Mouillé sur mouillé : attendre le matage de la première couche (< 1 heure).
- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	PLAQUES DE PLÂTRES, ENDUIT DE DÉGROSSISAGE ET DE LISSAGE	PLÂTRES OU FONDS TRÈS ABSORBANTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		FONDS TACHÉS OU SENSIBLES A LA DETREMPE
			ASPECT BRILLANT	ASPECT MAT OU SATINÉ	
IMPRESSION ⁽¹⁾	PRELUDE FLASH ou ATLAS 4000	TOPIPRIM	PRELUDE GRIP ou PRELUDE ISOLE	1 couche ou 2 couches mouillé sur mouillé d'ATLAS 4000	2 couches mouillé sur mouillé d'ATLAS 4000
INTERMEDIAIRE/FINITION ⁽²⁾	1 à 2 couches d'ATLAS 4000 (mouillé sur mouillé possible ou à 24 h d'intervalle)				

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

ATLAS 4000

Peinture pour murs et plafonds aux résines acryliques en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » volontaire (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2).
 - Opacité excellente (rapport de contraste : classe 2).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Isolante, ne laisse pas réapparaître les taches de fumée, d'humidité ou de suie.
 - Perméabilité à la vapeur d'eau.
 - Aspect mat uniforme.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I – 7b₁.

PRÉSENTATION EN POT

Onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Brillant à 85° = 2.
- Finement poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,56 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 71,6 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 44,9 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

> 61°C. Produit non inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/g : 350 g/l. Ce produit contient moins de 349 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures