

FLASH GLS

Peinture veloutée-satinée garnissante aux résines alkydes en phase solvant.



- Excellent garnissant
- Application aisée
- Finition satinée douce
- Polyvalence des supports
- Très bonne opacité

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Peinture satinée garnissante, à base de résines alkydes en phase solvant, destinée à la protection et à la décoration des éléments de construction métalliques ou en bois.

CONDITIONNEMENT

Fût de 10L, pot de 4 L,

TEINTES

Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur ou à l'extérieur.

DESTINATION

Boiseries ; menuiseries métalliques, serrureries de bâtiment et structures métalliques.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Acier brut exempt de rouille et de calamine.
 - Acier galvanisé, aluminium ou zinc dérochés.
 - Subjectiles métalliques non ferreux préalablement apprêtés.
 - Matières plastiques rigides (PVC notamment).
 - Subjectiles bois et dérivés
 - Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux.

Ne pas appliquer sur bois sécrétant des huiles anti-siccatives. Imprimer avec FLASH PRIM O.

En intérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C ou supérieure à 35° C ni par humidité relative supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse.

En extérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5° C et par humidité relative supérieure à 80%.
 - Ne pas appliquer sur des supports en bois massif contenant plus de 18 % d'humidité en masse.
- Égrenage, grattage, ponçage, époussetage et rebouchage si nécessaire.

Sur subjectiles métalliques :

- Appliquer préalablement une couche d'apprêt adaptée à la nature du support : primaire antirouille ALKYNNOX

PRIMER ou primaire d'accrochage spécifique FEU VERT 2000 (cf. fiches techniques).

- Ne pas appliquer sur les fonds alcalins (béton)

Dépolir légèrement les matières plastiques rigides (type PVC) avant d'appliquer FLASH GLS.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-dessous. ▼

MATÉRIEL

- Brosse avec soies mixtes.
- Rouleau polyamide tissé 12mm "LE JAUNE"
- Pistolet sans air : buses : 17 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille. Le produit peut être fluidifié en utilisant un pistolet équipé d'un tuyau chauffant. Ne pas diluer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Au DILUANT 100 (white-spirit désaromaté), immédiatement après usage.

DILUTION

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

10 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 5 h.
- Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		SUBJECTILES MÉTALLIQUES SELON NATURE
		D'ASPECT MAT	D'ASPECT SATINE OU BRILLANT	
IMPRESSION /PRIMAIRE ¹	FLASH S dilué ou FLASH PRIM O dilué ⁽³⁾	FLASH S ou FLASH GLS	PRELUDE ISOLE ou PRELUDE GRIP	ALKYNNOX PRIMER ou FEU VERT 2000
INTERMÉDIAIRE/FINITION ²	2 couches de FLASH GLS au rouleau à 4h d'intervalle ou 2 couches croisées au pistolet sans air	1 à 2 couches de FLASH GLS au rouleau à 4h d'intervalle ou 2 couches croisées dans le frais au pistolet sans air		2 couches de FLASH GLS au rouleau à 4h d'intervalle ou 2 couches croisées au pistolet sans air

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

⁽²⁾ Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'endusage (d'apprêt).

⁽³⁾ En cas d'essences sécrétant des huiles anti-siccatives

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFECO

Peintures

FLASH GLS

Peinture veloutée-satinée garnissante aux résines alkydes en phase solvant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- **Fonction générale** : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
 - **Fonctions particulières** par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1).
 - Protection de surface (insensibilité à l'eau)
 - Stabilité du brillant spéculaire (obtenue après 3 semaines).

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I – 4a.

PRÉSENTATION EN POT

Légèrement thixotrope.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Satiné.
- Indice de Brillant à 60° = 23.
- Indice de Brillant à 85° = 45.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

- 1,44 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 72,4 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 51,8 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

35°C. Produit inflammable.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le Fascicule normalisé FD T 30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU). Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Sur support métallique : classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

Sur support bois : FLASH GLS appliqué en deux couches sur impression ne modifie pas le classement conventionnel M3 ou M4 des bois et panneaux dérivés du bois (conformément à l'arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou quickfds.com

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

En préparation

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/d : 300 g/l. Ce produit contient moins de 299 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT

Entretien courant :

Lavage et rinçage à l'aide d'une éponge.

Rénovation :

Selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : net-

toyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet dangereux de chantier par une décharge de classe 1 ou en incinérateur spécialisé. Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures