LATOX VELOURS

Peinture acrylique garnissante d'aspect velouté.

- Particulièrement adaptée pour la mise en peinture des toiles de verre
- Fort pouvoir garnissant et opacifiant
- Grand confort d'application
- Réutilisation rapide des locaux
- Lessivable

MATÉRIEL PRÉCONISÉ LE CIEL

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

EXCELL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect velouté, à base de résines acryliques, pour la décoration des surfaces intérieures.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc et toutes teintes (TC/TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds. Boiseries.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire ;
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique ;
- Briques et pierres de parement
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) ;
- Enduits de préparation des supports ; toile de verre collée ; subjectiles bois et dérivés ; anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C ni par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'humidité en masse

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-dessous.▼

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyester tissé 12 mm « LE CIEL »
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
  - En couche d'impression : 3 à 5 %.
  - En couche intermédiaire ou de finition : prêt à l'emploi
- Pistolet : 2 à 3 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

10 à 12 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 h.
- Recouvrable : 6 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS		SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS		SUR TOILES DE VERRE (2)
		AUTRES SUPPORTS (BOIS, ...)	PLAQUE DE PAREMENT A EPIDERME CARTONNE	D'ASPECT MAT OU SATINE	D'ASPECT BRILLANT*	
FIXATEUR	IMPERPRIM E	-		-		-
IMPRESSION (1)	JEFCOPRIM EXPRESS	PRELUDE GRIP ou LATOX VELOURS dilué			PRELUDE ISOLE ou PRELUDE GRIP	2 couches de LATOX VELOURS
INTERMÉDIAIRE ET FINITION (2)						

**Après matage de la surface*

(1) Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

(2) Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt). Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

Fabrication Française

JEFCO Peintures

LATOX VELOURS

Peinture acrylique garnissante d'aspect velouté.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- Résistance au nettoyage (excellente résistance à l'abrasion humide : classe 1).
- Apporte une couleur uniforme au support.
- Stabilité de la couleur (non jaunissant).

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I – $7b_2$.

PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Velours
- Poché fin.
- Indice de Brillant à 60° = 10

MASSE VOLUMIQUE

1,37 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 57,7 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 42,9 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le Fascicule normalisé FD T 30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).
Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 (2015) et ISO 14001 (2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

INTÉGRITÉ DES ALIMENTS

LATOX VELOURS bénéficie du label Excell + Ambiance intérieure qui atteste du non dégagement de substances susceptibles d'altérer les propriétés organoleptiques des denrées stockées dans les locaux où LATOX VELOURS peut être appliqué (notamment chais ou caves, cuveries…). LATOX VELOURS n'est pas destiné au contact direct avec les aliments. Pour préserver l'intégrité des aliments, il est recommandé de ne pas entreposer des denrées alimentaires dans la pièce peinte ventilée pendant au moins 48heures après la fin des travaux de peinture.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/a : 30 g/l. Ce produit contient moins de 10 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL

NF DTU 59.1

ENTRETIEN OU RÉNOVATION DU REVÊTEMENT

Entretien courant : lavage et rinçage à l'aide d'une éponge.

Rénovation : selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

RECOMMANDATIONS

Recommandations relatives aux conditions de stockage des produits de peinture après ouverture pour limiter la formation de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus issus de produits destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf impressions en phase solvant).

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :
Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l'espèce un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour emploi approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

OÙ NOUS TROUVER
Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER
04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

Fabrication Française

JEFCO Peintures