

## Peinture mate semi-tendue isolante des taches en phase aqueuse

- Finition soignée
- Application "mouillée sur mouillée"
- Lesivable (classe 1)
- Monoproduit : impression et finition



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### DÉFINITION

Peinture d'aspect mat profond pour une finition soignée (A ou B), de technologie cationique en dispersion aqueuse, pour une utilisation en peinture de surfaces intérieures notamment à fonction isolante (sue, nicotine, tache d'eau sèche, tanins, etc.).

#### CONDITIONNEMENT

Fût de 10 L, pot de 3 L, boîte de 1 L.

#### TEINTES

Livré en blanc et tons clairs (TC) du POLYCROM® SYSTEME.

*Ce produit peut être teinté avec un maximum de 3% de colorants POLYCROM à l'exception des colorants POLYCROM VUI (710 teintes disponibles).*

### DOMAINE D'UTILISATION

#### TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

#### DESTINATION

Murs et plafonds. Boiseries.

#### EMPLACEMENT

À l'intérieur.

### DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

#### CYCLE DE VIE

• FDES disponible sur la base INIES [www.inies.fr](http://www.inies.fr) ou sur [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr).



**COV** (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

**Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a) : 30 g/l.**  
Ce produit contient moins de 29 g/l COV.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.



### APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

#### SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Béton et maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques.
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment.
- Briques et pierres de parement.
- Enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés).
- Enduits de préparation des supports.
- Subjectiles bois.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux, afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application. Ne pas appliquer par température inférieure à 8 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %. NIRVANA n'est pas miscible avec d'autres produits : ne pas mélanger avec des peintures en dispersion. Toujours utiliser un outillage propre. Le support doit être parfaitement sec. Assurez-vous que les taches d'eau sont complètement sèches avant l'application. La technologie cationique est sensible à l'humidité et ne fonctionne pas en présence de celle-ci. Ne pas appliquer sur des badigeons.

#### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-après. ▼

#### MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau microfibres HD 12 mm "LE BLEU" ou polyamide tissé 12 mm "LE JAUNE".
- Pistolet sans air : buses Ø 15 à 17 millièmes de pouce et filtre de 100 mailles.

#### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

#### DILUTION : À L'EAU

**Prêt à l'emploi.**  
**Ne pas diluer.**

#### RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

11 à 13 m<sup>2</sup>/litre et par couche.

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

#### TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
  - Recouvrable : "Mouille sur mouillé" (30 min.) ou après 4 h.
- En présence de taches difficiles ou de supports extrêmement souillés (migration possible dans la couche intermédiaire), il est recommandé d'attendre 24 heures pour recouvrir.

### OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NIRVANA - Mise à jour : Septembre 2025

### NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEFCO

Peintures

# NIRVANA

## Peinture mate semi-tendue isolante des taches en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS	SUR SUBJECTILES TACHÉS
PRÉPARATIONS	Brosser le support	Mater les peintures satinées ou brillantes par ponçage et rincer	Lessiver pour limiter l'agent tachant. Laisser sécher
IMPRESSION <sup>(1)</sup>	NIRVANA OU PRELUDE GRIP		1 à 2 couches de NIRVANA à 24 h d'intervalle. ou 1 couche de PRELUDE ISOLE
INTERMÉDIAIRE / FINITION <sup>(2)</sup>	1 à 2 couches de NIRVANA		

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture. <sup>(1)</sup> Le support doit être parfaitement sec. Pour les taches les plus difficiles à masquer, un pochonnage préalable est nécessaire en débordant de 10 cm. Laisser sécher 24 heures avant de redoubler en une passe générale. Toujours utiliser un matériel propre. <sup>(2)</sup> Le niveau de finition recherché dépend des travaux d'enduisage (d'apprêt).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières par référence à NF EN 13300 et FD T30-805 :
  - Résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 1).

#### IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 :  
Famille I-7b<sub>2</sub>

#### PRÉSENTATION EN POT

Produit onctueux.

#### ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de brillant :  $85^\circ \leq 2$ .
- Aspect fin.

#### MASSE VOLUMIQUE

$1,42 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ .

#### EXTRAIT SEC

- En poids :  $57,7 \pm 2,0 \%$ .
- En volume calculé :  $38,8 \pm 2,0 \%$ .

#### POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

#### CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

### INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

#### SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

#### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### AUTRES INFORMATIONS

#### REFERENTIELS D'EMPLOI

NF DTU 59.1.

#### ENTRETIEN OU RENOVATION DU REVETEMENT

**Entretien courant :** lavage et rinçage à l'aide d'une éponge.

**Rénovation :** selon NF DTU 59.1 avec le produit d'origine.

#### RECOMMANDATIONS

**Relatives aux conditions de stockage après ouverture pour limiter la formation de résidus.**

Nettoyer le couvercle et les parois verticales de l'emballage, fermer le pot hermétiquement et le stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### TRAITEMENT DES DECHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet banal de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13).

**Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 12.**

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

### OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

### NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEFSCO

Peintures