

PERMEO MAT



Revêtement semi-épais garnissant aux résines acryliques en phase aqueuse

- Protection de surface pour béton
- Entretien des enduits hydrauliques structurés
- Entretien des RPE
- Entretien des systèmes composites d'ITE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse d'aspect mat, à base de copolymères acryliques, pour la protection de surface des bétons ou des maçonneries enduites, utilisable comme revêtement semi-épais (RSE) de façade.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

CYCLE DE VIE

- FDES disponible sur la base INIES www.inies.fr ou sur www.jefco.fr.



COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c) : 40 g/l.
Ce produit contient moins de 1 g/l COV.



DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décofrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Supports en béton nécessitant la réparation d'éclats de matériau dus à des corrosions d'armatures (systèmes qualifiés C1).
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Anciens revêtements compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciens ETICS présentant des dégâts n'excédant pas le type II.

- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade. Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition. Les RSE ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité (sauf ITE : 15 cm). Le soubassement pourra être traité en D2 avec par exemple deux couches de PERMEO MAT diluées à 5%. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds à une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragrégation et rebouchage si nécessaire.
- Lichens et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 17 à 19 millimètres de pouce et filtre de 100 à 50 mailles.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche d'impression : 5%.
(10 % sur fonds structurés).
 - En couche intermédiaire : 0 à 5%.
(10 % sur fonds structurés).
 - En couche de finition : 0 à 3%.
(jusqu'à 5 % en soubassement).
- Pistolet : 15 %.

CONSOMMATION

- 250 à 350 g/m² et par couche.
- Consommation minimale requise : 600 g/m² (400 ml/m²).

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



PERMEO MAT

Revêtement semi-épais garnissant aux résines acryliques en phase aqueuse

| MODE D'APPLICATION | SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES | SUR FONDS BRUTS | SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS |
|---------------------------|---|-----------------|--|
| FIXATEUR | IMPERPRIM E ou S 80 DILUÉ | - | - |
| IMPRESSION ⁽¹⁾ | AQUAFAST FIXATEUR S, AQUAFAST FIXATEUR O ou AQUAFAST FIXATEUR O GRANITÉ | | AQUAFAST FIXATEUR O ou PERMEO MAT dilué 250 g/m ² |
| INTERMEDIAIRE/ FINITION | 2 couches de PERMEO MAT à 300 g/m ² | | 1 à 2 couches de PERMEO MAT à 250-350 g/m ² |

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités avant mise en peinture. ⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-après), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Masquage du faïençage.
 - Frein à la carbonatation des bétons (C1 selon NF EN 1062-1) : Sd (CO2) = 135 m.
 - Bonne tenue du feuil aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables).

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I-7b₂.
Classement normalisé : G₃ E₄ S₂ V₂ W₃ A₁ C₁ (classement français D3).

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Indice de brillant : 85° = 1.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,51 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 69,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 53,7 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Ce contrôle est réalisé suivant un système de management qualité certifié ISO 9001 (2015) et environnemental ISO 14001 (2015).

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé MO (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-après. ►

| | |
|---|--|
| | |
| DoP n° J13169_2_5 PERMEO MAT | |
| ALLIOS 185 Chemin de Saint-Lambert 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE | |
| 07 | |
| EN 1504-2 Système de protection de surface pour béton - Revêtement | |
| Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit sur le site www.jefco.fr . | |

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !

