

PERMEO MAT

Revêtement semi-épais garnissant aux résines acryliques en phase aqueuse.



- Protège le béton contre la carbonatation
- K2 sur ETICS
- Pour l'entretien des fonds structurés
- Biostatique



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse d'aspect mat, à base de copolymères acryliques, pour la protection de surface des bétons ou des maçonneries enduites, utilisable comme revêtement semi-épais (RSE) de façade.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et toutes teintes du JEF COLOR SYSTEME.

La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %). Nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

A l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Supports en béton nécessitant la réparation d'éclats de matériau dus à des corrosions d'armatures (systèmes qualifiés C1).
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Anciens revêtements compatibles reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciens ETICS présentant des désordres n'excédant pas le type II.

- Anciennes peintures ou revêtements reconnus en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade. Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition.

Les RSE ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité (sauf ITE : 15 cm). Le soubassement pourra être traité en D2 avec par exemple deux couches de PERMEO MAT diluées à 5%.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et par humidité relative supérieure à 80%, par temps de gel, par risque de pluie immédiat, sur supports gelés, sur supports chauds à une température supérieure à 35°C, sur supports mouillés.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragraçage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement préventif avec le décontaminant EPHYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 17 à 19 millimètres de pouce et filtre de 100 à 50 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche d'impression : 5 % (10 % sur fonds structurés).
 - En couche intermédiaire : 0 à 5 % (10 % sur fonds structurés).
 - En couche de finition : 0 à 3 % (jusqu'à 5 % en soubassement).
- Pistolet : 15 %.

CONSOMMATION

- 250 à 350 g/m² et par couche.
- Consommation minimale requise : 600 g/m² (400 ml/m²).

Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR FONDS DE PEINTURE DURS ET SAINS
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 DILUÉ	-	-
IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFASST FIXATEUR S, AQUAFASST FIXATEUR O ou AQUAFASST FIXATEUR O GRANITÉ		AQUAFASST FIXATEUR O ou PERMEO MAT dilué 250 g/m ²
INTERMÉDIAIRE/ FINITION ⁽²⁾	2 couches de PERMEO MAT à 300 g/m ²		1 à 2 couches de PERMEO MAT à 250-350 g/m ²

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEF CO

Peintures

PERMEO MAT

Revêtement semi-épais garnissant aux résines acryliques en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

• **Fonction générale** : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances « DoP » (cf. QR CODE ci-dessous ▼), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu.

• **Fonctions particulières** par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
- Masquage du faïençage.
- Frein à la carbonatation des bétons (C1 selon NF EN 1062-1) : Sd (CO2) = 135 m.
- Bonne tenue du feuillet aux agressions de l'environnement (revêtement biostatique selon les règles applicables).
- Apporte une couleur uniforme au support.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 7b₂.

Classement normalisé : G₃ E₄ S₂ V₂ W₃ A₁ C₁ (classement français D3).

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Très mat.
- Brillant à 85° = 1.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

1,51 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 69,2 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 53,7 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/c : 40 g/l. Ce produit contient moins de 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

CE



DoP n° J13169_2_4 PERMEO MAT

allios - **JEFCO**

185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

EN 1504-2

Système de protection de surface pour béton - Revêtement

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée donnant en niveau ou classe les caractéristiques essentielles du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures