

PERMEOXANE



Revêtement semi-épais aux résines acrylo-siloxanes en phase aqueuse

- Monoproduit : D2 ou D3
- Aspect mat minéral
- Entretien des ETICS et RSI
- Hydrophobie contre les salissures



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit de peinture en phase aqueuse pour protection de surface des bétons ou des maçonneries enduites, à base de copolymères acrylique et siloxane d'aspect mat minéral, utilisable comme revêtement semi-épais "RSE" de façades ou en peinture microporeuse de façades "PMF".

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes (TC / TF) du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

DESTINATION

Ravalement de façade.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable.

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux- dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Parement de pierres ou de briques.
- Anciens revêtements organiques compatibles reconnus en bon état de CONSERVATION et parfaitement adhérents au support, de classes D2, D3 ou I (ces derniers âgés de 10 ans et plus).
- Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les RSE ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus du sol ou de la coupure de capillarité. La souplesse du PERMEOXANE lui permet de rénover sans faïencage ou craquèlement dans les creux, les enduits et RPE structurés. Il faudra dans ce cas prendre la précaution de bien diluer le produit en première et deuxième couche afin d'éviter toute surcharge localisée. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, et par humidité relative supérieure à 80%.

rebouchage si nécessaire.

- Lichens et moisissures : traitement préventif et curatif avec le décontaminant EFYMURS sans rinçage (cf. fiche technique).

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1 : se référer au tableau ci-après ▼

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bar). Ragrément et

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleaux :
- En couche d'impression : 5 % (10% sur fonds structurés).
- En couche intermédiaire et de finition : 0 à 5 % (10% sur fonds structurés).

CONSOMMATION SELON SYSTÈMES

Voir tableau ci-après ▼

Rendement variable d'environ 20 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

PERMEOXANE s'emploie aussi :

En qualité de revêtement semi-épais (A1), pour l'entretien des ETICS faïencés (cf. système K2 suivant Règles professionnelles SFJF/UPTF relatives à l'Entretien / Rénovation des ETICS et Tableau d'emploi E/R JEFCO – cf. QR CODE au verso).



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :

Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jeftco.fr
www.jeftco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !



PERMEOXANE

Revêtement semi-épais aux résines acrylo-siloxanes en phase aqueuse

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS FARINANTS ET/OU POREUX, ET/OU FRIABLES	SUR FONDS BRUTS COHÉSIFS	SUR FONDS DE PEINTURE SAINS ET ADHÉRENTS
FIXATEUR	IMPERPRIM E ou S 80 dilué		
IMPRESSION	AQUAFAST FIXATEUR O ou S 200 g/m ² (130-140 ml/m ²)		PERMEOXANE dilué 150 g/m ² (105 ml/m ²)
D2	1 à 2 couches de PERMEOXANE dilué 200 g/m ² (140 ml/m ²)		PERMEOXANE dilué ⁽¹⁾ 200 g/m ² (140 ml/m ²)
D3	PERMEOXANE dilué 300 g/m ² (210 ml/m ²)		PERMEOXANE ⁽²⁾ 400 g/m ² (280 ml/m ²)

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités avant mise en peinture. Voir consommations selon systèmes ci-après – ⁽¹⁾ Sur peintures D2, ⁽²⁾ Sur peintures D2 ou revêtements D3 / I.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" (cf. QR CODE ci-dessous), conformément à la spécification technique harmonisée retenue pour son Marquage CE selon l'usage prévu (cf. encadré ci-dessous).
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Bonne tenue du feut aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables),
 - Masquage du faïencage.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I-7b₂.

Classement normalisé :

G₃ E₃ S₂ V₂ W₂ A₀ C₀
(classement français D2).

G₃ E₄ S₂ V₂ W₃ A₁ C₁
(classement français D3).

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat.
- Indice de brillant : 85° = 1.
- Légèrement poché.

INFORMATIONS RÈGLEMENTAIRES

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel de réaction au feu M1 sur support non isolant classé MO (selon arrêté du 21 Novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.com.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-après ►



CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'appréhender ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

04 96 12 50 00
04 91 47 80 65
contact@jefco.fr
www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi

sur les réseaux sociaux !

