

PROTIGRE PRIM

Impression garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse.



- Régule l'absorption des supports
- Idéal plaque de plâtre
- Faible teneur en COV
- Bonne opacité
- Séchage rapide



INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse, à base de copolymères acryliques pour une utilisation durable en peinture pour couche d'impression.

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L, pot de 4 L.

TEINTES

Livré en blanc.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur ou à l'intérieur.

DESTINATION

Murs et plafonds intérieurs. Boiseries en intérieur et/ou en extérieur (portes et fenêtres notamment).

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

• En intérieur :

- Parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire ;
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique ;
- Panneaux de fibres ou particules à liant ciment ;
- Briques et pierres de parement ;
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique ;
- Enduits en plâtre, staff, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés) ;

- Enduits de préparation des supports ;
- Subjectiles bois et dérivés ;
- Anciennes peintures compatibles en bon état de CONSERVATION et parfaitement adhérentes au support.

• En extérieur :

- Subjectiles en bois massifs.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Précautions d'emploi :

• En intérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et par humidité relative supérieure à 70% sur des supports en bois et dérivés contenant plus de 12 % d'eau en masse.

• En extérieur :

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C, par humidité relative supérieure à 80% et sur des supports en bois massif contenant plus de 18% d'eau en masse.

- Ne pas appliquer sur bois taniques tels que le chêne ou le châtaignier. Imprimer avec Prelude Isole.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

MATÉRIEL

- Brosse.
- Rouleau microfibras HD 12mm "LE BLEU".
- Pistolet sans air : buses 15 à 19 millièmes de pouce et filtres de 100 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau : 0 à 10 %
- Pistolet : 10 à 15 %.

RENDEMENT SUPERFICIEL SPÉCIFIQUE

8 à 10 m²/litre et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE (T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Redoublable : 4h

MODE D'APPLICATION

- Appliquer en une couche.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi
sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

PROTIGRE PRIM

Impression garnissante aux résines acryliques en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » volontaire du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous) conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables :
 - Durcissante et pénétrante.
 - Hydrofuge.
 - Compatible avec toute peinture de finition classique du bâtiment.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I-7b₂.

PRÉSENTATION EN POT

Oncueux.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat
- Poché léger

MASSE VOLUMIQUE

1,48 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).

EXTRAIT SEC

- En poids : 56,3 ± 2,0 %.
- En volume calculé : 35,9 ± 2,0 %.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable. Produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

FICHE DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur la base INIES/CSTB.

ÉMISSIONS DANS L'AIR EN INTÉRIEUR



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : Classement A+.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/l, ce produit contient max. 1 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIELS D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

RÉSISTANCE AU Ô FLASH RUST »

ce produit de peinture contient un adjuvant spécifique qui lui permet de résister à l'apparition immédiate de la rouille lorsque celui-ci est appliqué sur des petites surfaces métalliques telles que des têtes de vis ou de clous. Le revêtement exécuté avec PROTIGRE PRIM ne saurait en aucune façon se substituer à un revêtement de peinture anticorrosion lorsque cela est nécessaire pour la protection des éléments d'ouvrages métalliques.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.



OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFSCO

Peintures