

# SELOFLEX ARMÉ

Pâte souple fibrée pour renfort et masticage.

- Mono-composant
- Polyvalent
- Compatible avec de multiples supports
- Facile d'application
- Renfort des systèmes SELO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### DÉFINITION

Pâte souple fibrée, à base de résine polyuréthane en phase solvant, servant de couche de renfort de SEL, ou de mastic pour calfeutrement et modelage de formes (gorges, cueillies, congés...).

### CONDITIONNEMENT

Pot de 5 kg net.

### TEINTES

Produit livré en teinte grise.

Ne se teinte pas.

## DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

### TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

### EMPLACEMENT

À l'extérieur.

### DESTINATION

Traitement des points singuliers du support : calfeutrement des fissures, reprofilage de plinthes à gorges, renfort en cueillies...

## APPLICATION

### SUR SUPPORTS CONVENEABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).

- Béton.
- Chapes de ciment, ravoirages.
- Métaux ferreux et non ferreux (uniquement accessoires et équipements aux limites du système)
- Carrelage adhérent dépoli.
- Plastique rigide (uniquement accessoires et équipements aux limites du système).
- Supports non mentionnés : nous consulter.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Permet de ponter directement des fissures jusqu'à 0,3 mm maximum. Au-delà, utiliser SELOFLEX avec SELO ARMATURE.

La pente requise pour les ouvrages est de 1 % minimum, vers l'extérieur ou vers un point de collecte.

L'humidité résiduelle dans le support ne doit pas excéder 4,0 ou 4,5 % en masse, selon la méthode de mesure utilisée.

Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

Le produit réagit à l'humidité de l'air ambiant. Une fine peau peut être présente à l'ouverture. La découper au pourtour et glisser une spatule (langue de chat) par-dessous pour l'éliminer sans la casser.

Tout bidon ouvert ne peut être utilisé qu'une fois.

SELOFLEX ARMÉ ne doit pas être laissé sans couche de finition. Le produit doit être recouvert par une finition opaque telle que SELOTHANE EVOLUTION ou SELOTHANE EVOLUTION PLUS.

### NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes aux règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).

### MATÉRIEL

- Brosse.
- Spatule, couteau.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Avec le SELOTHANE NETTOYANT, immédiatement après usage.

### DILUTION

Produit prêt à l'emploi.

### CONSOMMATION

• De 0,8 à 1,0 kg/m<sup>2</sup> selon ouvrage.  
Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

### TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 2 heures.
- Recouvrable : après 24 h.

MODE D'APPLICATION	SUR FONDS LISSES FISSURÉS	CUEILLIES	CUNETTES, CANIVEAUX	ANGLES SAILLANTS
PRIMAIRE	SELOPRIM			
TRAITEMENT	SELOFLEX ARMÉ			
MEMBRANE SELO	2 couches de SELOTHANE EVOLUTION <sup>(1)</sup>			

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

<sup>(1)</sup> Se reporter aux Fiches Systèmes SELO pour la mise en œuvre et le traitement des points singuliers.

## OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

## NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

## SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



# JEFECO

Peintures

# SELOFLEX ARMÉ

Pâte souple fibrée pour renfort et masticage.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : produit de construction ne relevant d'aucune norme ou spécification technique harmonisée.
- Fonctions particulières
  - Forte adhérence sur supports fermés ou poreux.
  - Ferme les supports poreux.
  - Modelable.

### IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille IV – 3.

### PRÉSENTATION EN POT

Pâteux.

### ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC

580  $\mu\text{m}$  pour 800 g/m<sup>2</sup>.

### MASSE VOLUMIQUE

1,10  $\pm$  0,05 kg/dm<sup>3</sup>

### EXTRAIT SEC

En poids : 50,0  $\pm$  2,0 %.

### POINT D'ÉCLAIR

<21°C. Produit inflammable.

### CONSERVATION

6 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. A stocker couvercle en-dessous.

### CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques indiquées correspondent à celles, pertinentes, visées par le fascicule normalisé FD T30-807 par référence aux normes d'essais applicables et méthodes corrélées pour le contrôle de la production en usine (CPU).

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

### SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Se reporter à la fiche technique du produit de finition.

### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

### COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient moins de 499 g/l COV.

### MANIPULATION DES DIISOCYANATES

À partir du 24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation professionnelle de ce produit. Formation accessible sur : [www.safeusediisocyanates.eu](http://www.safeusediisocyanates.eu).

## AUTRES INFORMATIONS

### RÉFÉRENTIELS

- Règles professionnelles Balcons et planchers sur espaces non clos (CSFE de juillet 2021).
- Fiches Systèmes SELO.
- NF DTU 44.1

### TRAITEMENT DES DÉCHETS

Emballages et résidus secs issus d'un produit destiné à des professionnels, à faire traiter comme déchet dangereux de chantier.

Éliminer l'emballage et son contenu conformément aux consignes de tri du collecteur agréé. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur.

Pour plus de renseignement se reporter à la fiche de données de sécurité (Rubrique 13)

Codification selon décision 2014/955/UE : 08 01 11.

### CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Le produit décrit dans cette fiche est un produit de peinture (ou connexe). Les informations données sont le résultat d'essais et vérifications pour un emploi approprié dans le respect des règles de l'art : normes, règles professionnelles et documents techniques d'emploi du fabricant qui les complètent. Il appartient à l'acheteur d'apprécier ces caractéristiques pour l'emploi du produit, après avoir contrôlé que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s'y reporter ainsi qu'à nos conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

### OÙ NOUS TROUVER

**Siège Social :**  
Les Docks II  
185 Chemin de Saint-Lambert  
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

### NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00  
☎ 04 91 47 80 65  
✉ [contact@jefco.fr](mailto:contact@jefco.fr)  
🌐 [www.jefco.fr](http://www.jefco.fr)

### SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

