

SILROX LISSE

Revêtement décoratif bi fonctionnel D2/D3 à base de résine siloxane 10C (+ de 40%) en phase aqueuse.



- Matité minérale
- + de 40% résine siloxane (conforme FD T 30-808)
- Très perméable à la vapeur d'eau
- Poids allégé
- Effet déperlant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉFINITION

Produit en phase aqueuse d'aspect minéral, à base de copolymères acryliques et de résines siloxanes en dispersion, pour une utilisation durable en peinture microporeuse de façade (D2) ou en revêtement semi-épais microporeux (D3), à poids allégé et à très faible encrassement grâce à sa technologie SQUALE HYDROGLISS (effet déperlant et microsphère).

CONDITIONNEMENT

Fût de 15 L.

TEINTES

Livré en blanc et dans toutes les teintes du POLYCROM® SYSTEME.

Les teintes sont réalisables à la machine à teinter. La technologie COLOR RSC permet de respecter les exigences du NF DTU 59.1 pour certaines teintes foncées en extérieur (CAS < 0,7 ou Y > 35 %) : nous consulter.

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX

Neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT

À l'extérieur.

DESTINATION

Ravalement de façade.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS

Conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (Cf. QR CODE au verso) :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton et panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Maçonnerie d'éléments enduite au mortier de liants hydrauliques.
- Briques et pierres de parement.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments de pâte de verre ou de carreaux de céramique.
- Enduits au mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable, ou plâtre gros ancien avec ou sans chaux ou sable, refaits à neuf.
- Anciennes peintures ou revêtements compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérents au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il est impératif de démarrer toute application au départ d'une arête, d'un angle et de ne pas s'arrêter en milieu de façade.

Ne pas changer de numéro de lot sur des faces de même exposition.

Les RSE (D3) ne peuvent recouvrir les soubassements qu'en l'absence de remontées capillaires, et en arrêtant le revêtement à 25 cm au-dessus de la coupure de capillarité. Le soubassement peut être traité avec une peinture (D2). La peinture SILROX LISSE (D2) peut être appliquée sur des surfaces d'allure horizontale ou faiblement inclinée (appuis de fenêtres par exemple).

Pour les dilutions importantes (10 à 20 %), utiliser un autre contenant vide pour transvaser une partie du produit et éviter un débordement.

Ne pas appliquer sur support gelé, par température inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS

Conformes au NF DTU 59.1.

- Décapage des revêtements mal adhérents ou incompatibles avec le revêtement à appliquer.
- Élimination par rinçage de la totalité des résidus de décapage chimique.
- Lessivage et rinçage à l'eau sous pression (40 à 60 bars). Ragréage et rebouchage si nécessaire.

Lichens et moisissures : traitement avec le décontaminant EPHYMURS (cf. fiche technique).

MATÉRIEL

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 14 à 18 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 30 « mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
 - En couche primaire : 10-20 %.
 - En couche intermédiaire : 10 %
 - En couche de finition : 0 %.
- Pistolet : 10 à 20 %.

CONSOMMATION

Cf. tableau ci-dessous. ▼.

Consommation variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.

TEMPS DE SÉCHAGE

(T° 23°C ; HR = 50 %)

- Sec en surface : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

MODE D'APPLICATION		SUR FONDS FARINANTS / POREUX / FRIABLES	SUR FONDS BRUTS	SUR ANCIENS FONDS SAINS ET ADHÉRENTS
FIXATEUR		IMPERPRIM E ou S 80 dilué	-	-
D2 SUR FONDS LISSES	IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFAST FIXATEUR O/O GRANITE/S 200 g/m ² ou SILROX LISSE dilué 200 g/m ²		SILROX LISSE dilué 200 g/m ²
	INTERMÉDIAIRE ET FINITION	2 couches de SILROX LISSE dilué 150 g/m ² par couche ⁽²⁾		1 à 2 couches de SILROX LISSE dilué 150 g/m ² par couche
D3 SUR FONDS LISSES OU STRUCTURES	IMPRESSION ⁽¹⁾	AQUAFAST FIXATEUR O/O GRANITE/S 200 g/m ² ou SILROX LISSE dilué 250 g/m ²		SILROX LISSE dilué 250 g/m ²
	INTERMÉDIAIRE ET FINITION	1 couche de SILROX LISSE 300-400 g/m ²		1 couche de SILROX LISSE à 300 g/m ²

Il est impératif de consulter les Fiches Techniques cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

⁽²⁾ La couche intermédiaire est facultative. Néanmoins, la durabilité du revêtement sera améliorée par l'application d'une telle couche. L'ensemble des couches intermédiaire et de finition peut être remplacé par un revêtement semi-épais.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !



JEFCO

Peintures

SILROX LISSE

Revêtement décoratif bi fonctionnel D2/D3 à base de résine siloxane (+ de 40%) en phase aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L'USAGE

- Fonction générale : Produit de construction pris en compte dans la déclaration de performances « DoP » du revêtement auquel il est incorporé (cf. QR CODE ci-dessous ▼) conformément à la norme retenue.
- Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :
 - Bonne tenue du feuill aux agressions de l'environnement (revêtement bios-tatique selon les règles applicables).
 - Insensibilité à l'eau.
 - Masque le faïencage en D3.
 - Résistance aux intempéries.
 - Perméabilité élevée à la vapeur d'eau :
D2 : $V > 200 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{j})$
D3 : $V > 150 \text{ g}/(\text{m}^2 \cdot \text{j})$.
 - Très faible reprise d'eau liquide (W3) : protège le support des intempéries.

IDENTIFICATION

Caractérisation selon NF T36-005 : famille I – 10c.

Classement normalisé :
 $G_3 E_4 S_2 V_1 W_3 A_1 C_0$ (D3)
 $G_3 E_3 S_2 V_1 W_3 A_0 C_0$ (D2)

PRÉSENTATION EN POT

Produit épais.

ASPECT DU FEUIL SEC

- Mat minéral.
- Indice de Brillant à $85^\circ < 1$.
- Poché.

MASSE VOLUMIQUE

- $1,28 \pm 0,05 \text{ kg}/\text{dm}^3$

EXTRAIT SEC

- En poids : $68,3 \pm 2,0 \%$.
- En volume calculé : $59,6 \pm 2,0 \%$.

POINT D'ÉCLAIR

Non inflammable, produit en phase aqueuse.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ EN CAS D'INCENDIE

Classement conventionnel M1 sur support non isolant classé M0 (selon arrêté du 21 novembre 2002).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Accessible sur le site www.jefco.fr ou sur www.quickfds.fr.

COV

(Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, cat. A/c : 40 g/l. Ce produit contient moins de 39 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

RÉFÉRENTIEL D'EMPLOI, DURÉE DE VIE, ENTRETIEN, STOCKAGE, DÉCHETS

Cf. QR CODE ci-dessous. ▼

DoP n° J21089 – SILROX LISSE

allios - **JEFCO**
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NF EN 1062-1

Produits de peinture et systèmes de revêtements pour maçonnerie et béton extérieurs

Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande), avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.jefco.fr.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'EMPLOI "CGE" :

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.jefco.fr.

OÙ NOUS TROUVER

Siège Social :
Les Docks II
185 Chemin de Saint-Lambert
13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

NOUS CONTACTER

☎ 04 96 12 50 00
☎ 04 91 47 80 65
✉ contact@jefco.fr
🌐 www.jefco.fr

SUIVEZ-NOUS !

Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux !

